

tesa® ACXplus 73210

Produkt Information

1000#µm dubbelsidig akrylkärnetejp

Produktbeskrivning

tesa® ACX^{plus} 73210 är en högpresterande dubbelsidig akrylskumtejp med utmärkt transparens. Dess viskoelastiska egenskaper absorberar påfrestningar, fyller ut ojämnheter och ger starka, långvariga fästen – även på ojämna ytor. Den är specifikt framtagen för limning av transparenta eller halvtransparenta material som glas, akryl eller polykarbonat och erbjuder en nästintill osynlig fog. Dess optiska klarhet gör den idealisk för applikationer som kräver sömlösa och estetiska finishar.

Egenskaper

- Hög optisk klarhet – utformad för limning av transparenta material
- Beständig och stark limförmåga – motståndskraftig mot temperatur, UV och åldring
- Kompenserar för termisk utvidgning i limmade delar
- Utmärkt vidhäftning mot transparenta plaster och glas
- Omedelbar vidhäftning med mycket hög slutlig hållfasthet
- PFAS/PFOS-fri sammansättning: Tillverkad utan perfluorerade ämnen, vilket ger säkrare och mer hållbara limlösningar.

Tillämpningar

tesa® 73210 är lämpad för en mängd krävande limningsapplikationer, inklusive:

- Transparent skyltar och namnbrickor
- Montering av transparenta dekorpaneler
- Limning av halvtransparenta profiler
- Applikationer som kräver nästintill osynliga limlinjer (t.ex. butiksexponeringar, vitvaror och inredningselement)

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

• Bärare material	Akrylskum	• Total tjocklek	1000 µm
• Typ av häftämne	Ren akryl	• Färg	Transparent
• Typ av liner	Vit		

Egenskaper

• Temperaturbeständighet kortvarig varaktighet	180 °C	• Temperaturbeständighet långvarig varaktighet	100 °C
--	--------	--	--------

tesa® ACXplus 73210

Produkt Information

Värden för vidhäftning till

• Häftförmåga på ABS (efter 14 dagar)	15 N/cm	• Häftförmåga på PMMA (efter 14 dagar)	18 N/cm
• Häftförmåga på Aluminium (Efter 14 dagar)	28 N/cm	• Häftförmåga på PS (efter 14 dagar)	14 N/cm
• Häftförmåga på Glas (efter 14 dagar)	23 N/cm	• Häftförmåga på PVC (efter 14 dagar)	15 N/cm
• Häftförmåga på PC (efter 14 dagar)	23 N/cm	• Häftförmåga på Stål (efter 14 dagar)	25 N/cm
• Häftförmåga på PET (efter 14 dagar)	15 N/cm		

Ytterligare information

tesa® 73210 passar för både inom- och utomhusbruk. Den erbjuder tillförlitlig prestanda över ett brett temperatur- och miljöspektrum. För bästa resultat måste ytor vara rena, torra och fria från kontaminering. Det rekommenderas att utföra applikationsspecifika tester innan fullskalig användning. För teknisk support och optimal limningsresultat, rådgör med en tesa®-specialist.

Liner-alternativ:

- PV26: Vitt papperliner – utan varumärke (160#µm)

Ytterligare tillgänglig tjocklek:

- tesa® 73205 - 500#µm

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalande eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=73210>