

tesa® ACXplus 73308

Produkt Information

800 µm dubbelsidig akrylskumtejp

Produktbeskrivning

tesa® 73308 akrylbaserade kärntejp är en högpresterande, dubbelsidig skumtejp konstruerad för krävande limapplikationer. Med sin svarta, 800 µm tjocka följsamma akrylkärna och modifierade akrylhäftämne, ger den starka och hållbara fogar. Den är särskilt väl lämpad för de flesta pulverlackerade ytor, liksom glas och många plastmaterial, och erbjuder mångsidiga limmöjligheter över ett brett urval av substrat. Utformad för att ersätta traditionella mekaniska fästen möjliggör den stilrena, rena designer utan att kompromissa med styrkan. Dess viskoelastiska egenskaper säkerställer utmärkt spänningsupptagning och utfyllnad, även på ojämna ytor. tesa® 73308 är idealisk för permanent infästning där pålitlighet och estetik är avgörande.

Egenskaper

- Hållfast, permanent limlösning med långsiktig hållbarhet
- Viskoelastisk akrylskumkärna för utmärkt följsamhet och spänningsutjämning
- Limmar bra mot material med hög, medel och låg ytenergi, inklusive pulverlackerade ytor, metall, plast och glas
- Eliminerar behovet av nitar, skruvar, svetsning eller flytande lim
- Svart färg med pappersliner för enkel hantering och diskret applicering
- Utmärkt motståndskraft mot fukt, temperatur och miljöpåfrestningar
- Möjliggör användning av tunnare, lättare och olika materialslag
- Omedelbar hanteringsstyrka tack vare tryckkänsligt häftämne
- PFAS/PFOS-fri sammansättning: Tillverkad utan perfluorerade ämnen och erbjuder säkrare och mer hållbara limlösningar.

Tillämpningar

tesa® 73308 passar för en rad olika krävande limapplikationer, inklusive:

- Dekorlist- och panelinfästning i hushållsapparater och elektronik
- Namnskylt och logotypmontering på konsument- och industriprodukter
- Montering av elektroniska displayer och touchpaneler
- Panel-till-ram samt förstärkningslist-till-panel-montage
- Limmning av glas mot metall i ugn- och tvättmaskinsluckor
- Invändig och utvändig limning i kommersiella fordon och järnvägsvagnar
- Skylt- och displaymontering
- Packnings- och tätningmontering i ventilations- och hushållsprodukter
- Strukturell limning i byggnation och allmän industri

tesa® ACXplus 73308

Produkt Information

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

• Bärare material	Skummad akryl	• Typ av liner	Vit
• Typ av häftämne	modifierad akryl	• Total tjocklek	800 µm

Egenskaper

• Temperaturbeständighet kortvarig varaktighet	160 °C	• Temperaturbeständighet långvarig varaktighet	100 °C
--	--------	--	--------

Värden för vidhäftning till

• Häftförmåga på ABS (efter 14 dagar)	22 N/cm	• Häftförmåga på PMMA (efter 14 dagar)	37 N/cm
• Häftförmåga på Aluminium (Efter 14 dagar)	26 N/cm	• Häftförmåga på PS (efter 14 dagar)	20 N/cm
• Häftförmåga på Glas (efter 14 dagar)	28 N/cm	• Häftförmåga på PVC (efter 14 dagar)	41 N/cm
• Häftförmåga på PC (efter 14 dagar)	40 N/cm	• Häftförmåga på Stål (efter 14 dagar)	31 N/cm
• Häftförmåga på PET (efter 14 dagar)	18 N/cm		

Ytterligare information

tesa® 73308 är lämplig för både inomhus- och utomhusbruk. Den erbjuder pålitlig prestanda över ett brett temperatur- och miljöområde. För bästa resultat ska ytorna vara rena, torra och fria från föroreningar. Det rekommenderas att göra applikationsspecifika tester före storskalig användning. Kontakta gärna en tesa®-expert för teknisk support och bästa limresultat.

Lineralternativ:

- PV25: Vitt pappersliner (PE-belagda) – omärkt (130 µm)

Ytterligare tillgängliga tjocklekar:

- tesa® 73305 - 500 µm
- tesa® 73311 - 1100 µm

tesa® ACXplus 73308

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=73308>