

tesa® ACXplus 73205

Produkt Information

500 µm dubbelsidig akrylkärneteip

Produktbeskrivning

tesa® ACX^{plus} 73205 är en högpresterande, dubbelsidig akrylskumtejp med utmärkt transparens. Dess viskoelastiska egenskaper absorberar spänningar, fyller ut ojämnheter och ger starka, långvariga fogar – även på ojämna ytor. Den är särskilt utvecklad för att limma transparenta eller genomskinliga material såsom glas, akryl eller polykarbonat och erbjuder en så gott som osynlig fog. Dess optiska klarhet gör den idealisk för applikationer där en sömlös och estetisk finish krävs.

Egenskaper

- Hög optisk klarhet – utformad för limning av transparenta material
- Hållfast fog – motståndskraftig mot temperatur, UV och åldrande
- Kompensation för termisk utvidgning i sammanfogade delar
- Utmärkt vidhäftning mot transparent plast och glas
- Omedelbar fästning med hög slutlig hållfasthet
- PFAS/PFOS-fri sammansättning: Tillverkad utan perfluorerade ämnen och stödjer säkrare och mer hållbara limlösningar.

Tillämpningar

tesa® 73205 lämpar sig för en mängd krävande limapplikationer, inklusive:

- Transparent skyltning och namnskyltar
- Montering av transparenta dekorpaneler
- Limning av genomskinliga profiler
- Applikationer som kräver praktiskt taget osynliga limfogar (t.ex. butiksexponeringar, hushållsapparater och inredningsdetaljer)

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

• Bärare material	Akrylskum	• Total tjocklek	500 µm
• Typ av häftämne	Ren akryl	• Färg	Transparent
• Typ av liner	Vit		

Egenskaper

• Temperaturbeständighet kortvarig varaktighet	180 °C	• Temperaturbeständighet långvarig varaktighet	100 °C
--	--------	--	--------

tesa® ACXplus 73205

Produkt Information

Värden för vidhäftning till

• Häftförmåga på ABS (efter 14 dagar)	15 N/cm	• Häftförmåga på PMMA (efter 14 dagar)	12 N/cm
• Häftförmåga på Aluminium (Efter 14 dagar)	19 N/cm	• Häftförmåga på PS (efter 14 dagar)	11 N/cm
• Häftförmåga på Glas (efter 14 dagar)	20 N/cm	• Häftförmåga på PVC (efter 14 dagar)	14 N/cm
• Häftförmåga på PC (efter 14 dagar)	16 N/cm	• Häftförmåga på Stål (efter 14 dagar)	20 N/cm
• Häftförmåga på PET (efter 14 dagar)	13 N/cm		

Ytterligare information

tesa® 73210 är lämplig för både inomhus- och utomhusbruk. Den erbjuder tillförlitlig prestanda inom ett brett temperatur- och miljöomfång. För att uppnå bästa resultat ska ytorna vara rena, torra och fria från föroreningar. Det rekommenderas att genomföra applikationsspecifika tester innan fullskalig användning. För teknisk support och bästa limresultat, kontakta en tesa®-specialist.

Alternativa liners:

- PV26: Vit pappersliner – utan tryck (160 µm)

Ytterligare tillgänglig tjocklek:

- tesa® 73210 - 1000 µm

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalande eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=73205>