

tesa® ACXplus 79008

Produkt Information



Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

• Bärare material	Akrylskum	• Total tjocklek	800 µm
• Typ av häftämne	LSE	• Färg	Grå
• Typ av liner	PE	• Liner färg	Blå

Egenskaper

• Ålders beständighet (UV)	god	• Statisk skjuvstyrka vid 90°C	mycket god
• Fuktbeständighet	mycket god	• Temperaturbeständighet kortvarig varaktighet	120 °C
• Kallchocksbeständighet	mycket god	• Temperaturbeständighet långvarig varaktighet	95 °C
• Kemikal beständighet	god	• Temperature range	-40 to 95

Värden för vidhäftning till

• Häftförmåga på ABS (omedelbart)	35 N/cm	• Häftförmåga på PP (efter 3 dagar)	40 N/cm
• Häftförmåga på ABS (efter 3 dagar)	35 N/cm	• Häftförmåga mot stål	30 N/cm
• Häftförmåga på PP (omedelbart)	30 N/cm	• Häftförmåga på Stål (omedelbart)	30 N/cm

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=79008>