

tesa® 4362

Produkt Information

För skarpa, rena och plana färgkanter – lämplig för flera torkcykler

Produktbeskrivning

tesa Precision Mask® 4362 är en orange washi-tejp för krävande industriella maskeringsapplikationer. Den består av ett extra tunt japanskt pappersbärmaterial och är belagd med ett akrylhäftämne. Akrylhäftämnet ger utmärkt initialhäft och vidhäftning på olika ytor som glas, aluminium, PVC och många fler. Den fäster bra på tejpens egen baksida vid maskering i flera lager och är lämplig att använda för flera torkcykler.

Egenskaper

- Säkerställer skarpa, rena och plana färglinjer
- Tillförlitlig vidhäftning på baksidan, även efter flera ugnscykler
- Idealisk för 2-färgs maskeringsapplikationer
- Lämplig för användning med vatten- och lösningsmedelsbaserade färger och lacker

Tillämpningar

- Lämplig för flera ugnscykler
- Lämplig för maskering inomhus (upp till två månader)
- Lämplig för maskering utomhus (upp till tre veckor)
- Utmärkt hållfasthet på släta och lätt strukturerade ytor
- Tillförlitlig vidhäftning på egen baksida för maskering i flera lager
- Utmärkt vid sprutmålning med efterföljande ugnstorkning vid temperaturer upp till 120 °C i 1 timme eller 150 °C i 30 min

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|--------------|------------------|-------|
| • Bärare material | Washi papier | • Total tjocklek | 90 µm |
| • Typ av häftämne | Akrylat | | |

Egenskaper

- | | | | |
|--|------------|------------------------------------|------------|
| • Brottöjning | 4 % | • Rivbar för hand | mycket god |
| • Brottstyrka | 37 N/cm | • Skarp färgkant | mycket god |
| • Enkel att ta bort | Ja | • Temperatur beständighet (30 min) | 150 °C |
| • Färg förankring | mycket god | • Temperatur beständighet (60 min) | 120 °C |
| • Kan tas bort utan häftämnesrester i upp till...dagar | 8 weeks | • UV beständighet | 3 weeks |

tesa[®] 4362

Produkt Information

Värden för vidhäftning till

- Häftförmåga mot stål 1.7 N/cm

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=4362>