

tesa® 4101

Produkt Information



Kontorstejp med baksida av hydratiserad cellulosa

Produktbeskrivning

tesa® 4101 PV 2 består av en film av hydratiserad cellulosa belagd med ett gummibaserat häftämne.

Hållbara aspekter

- Biobaserad baksida av hydratiserad cellulosa

Egenskaper

- Baksidan kännetecknas av hög styvhet och låg elektrostatisk uppladdning
- Långa remsor av tejp kan dispensereras utan att någon krullningseffekt uppstår
- Filmen av hydratiserad cellulosa kan skäras av rent (separeras) med hjälp av en underliggande tesa® rivremsa.
- Tejp kan enkelt rivas av för hand

Tillämpningar

tesa® 4101 PV 2 används främst för allmänna kontors- och pappersvaruapplikationer, såsom förslutning av små lådor, kuvert eller lätta kartonger. Tejp kan enkelt appliceras med tesa® bordsdispenser.

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

• Bärare material	hydrate cellulose	• Total tjocklek	51 µm
• Typ av häftämne	Natur- och syntetisk gummi		

Egenskaper

• Brottöjning	25 %	• Rivbar för hand	Ja
• Brottstyrka	42 N/cm	• Transparens	Ja
• Lättavrullad	Ja		

Värden för vidhäftning till

• Häftförmåga mot stål	5 N/cm
------------------------	--------

tesa® 4101

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=4101PV2>