



tesa® 6190 Kombitejp

Produkt Information

Dubbelhäftande filmisk packtejp med integrerad rivtejp



Produktbeskrivning

tesa® Kombitejp är en genomskinlig, dubbelhäftande tejp med bärare av PET-film och ett modifierat akryl adhesiv. tesa® Kombitejp passar bra med "fingerlift" (utökad liner) och integrerad rivtejp.

tesa® Kombitejp är konstruerad för wellpappskartonger och ger bland annat:

- Snabb borttagning av foder tack vare "fingerlift"
- Hög inledande vidhäftning för snabb förslutning
- Säker sammanfogning även vid högre temperaturer
- Genomföra förslutning och öppning av begränsat utrymme

Ansökan

- Självhäftande postorderförpackningar
- CD- och bokkartonger

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

• Bärare material	PET-folie	• Färg	Transparent, Optiskt klar
• Typ av häftämne	modifierad akryl förstärkt med fibrer, Akrylat, modifierad akryl	• Liner färg	Transparent, röd
		• Tjocklek liner	80 µm
• Typ av liner	MOPP	• Vikt (Liner)	72 g/m ²
• Total tjocklek	205 µm		

Egenskaper

• Brottöjning	30 %	• Statisk skjuvstyrka vid 23°C	god
• Brottstyrka	130 N/cm	• Statisk skjuvstyrka vid 40°C	god
• Ålders beständighet (UV)	mycket god	• Tack	god
• Fuktbeständighet	mycket god	• Temperaturbeständighet kortvarig varaktighet	200 °C
• Kemikal beständighet	god	• Temperaturbeständighet långvarig varaktighet	100 °C
• Mjukgörarbeständig	god	• Temperature resistance min.	-40 °C



tesa® 6190

Kombitejp

Produkt Information

Häftförmåga

• ABS (omedelbart)	10.3 N/cm	• PET (efter 14 dagar)	9.5 N/cm
• ABS (efter 14 dagar)	12 N/cm	• PP (omedelbart)	6.8 N/cm
• Aluminium (liner sida omedelbart)	9.2 N/cm	• PP (efter 14 dagar)	7.9 N/cm
• Aluminium (Efter 14 dagar)	10.6 N/cm	• PS (omedelbart)	10.6 N/cm
• PC (omedelbart)	12.6 N/cm	• PS (efter 14 dagar)	12 N/cm
• PC (efter 14 dagar)	14 N/cm	• PVC (omedelbart)	8.7 N/cm
• PE (omedelbart)	5.8 N/cm	• PVC (efter 14 dagar)	13 N/cm
• PE (efter 14 dagar)	6.9 N/cm	• Stål (omedelbart)	11.5 N/cm
• PET (omedelbart)	9.2 N/cm	• Stål (efter 14 dagar)	11.8 N/cm

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=06190>