



tesa[®] 4961

Produkt Information



Dubbelhäftande tejp med pappersbärare

Produktbeskrivning

tesa[®] 4961 har ett naturgummi adhesiv och bärare av specialpapper. Det "hårda" klistret ger bra rivtålighet och kan dessutom tas bort utan att lämna kvar klisterrester.

Ansökan

- Skarvning av papper och film
- Självklistrande montering av slipskivor
- Universalmontering på jämna underlag

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|------------------|--------|
| • Typ av liner | Glassine | • Total tjocklek | 205 µm |
| • Bärare material | Papper (Slätt, vit silikoniserad) | • Färg | Vit |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | • Liner färg | Brun |

Egenskaper

- | | | | |
|----------------------------|----------|--|------------|
| • Brottöjning | 3 % | • Mjukgörarbeständig | medelgod |
| • Brottstyrka | 90 N/cm | • Statisk skjuvstyrka vid 40°C | mycket god |
| • Ålders beständighet (UV) | medelgod | • Tack | god |
| • Fuktbeständighet | medelgod | • Temperaturbeständighet kortvarig varaktighet | 110 °C |
| • Kemikal beständighet | medelgod | • Temperaturbeständighet långvarig varaktighet | 40 °C |



tesa[®] 4961

Produkt Information

Häftförmåga

• ABS (omedelbart)	6 N/cm	• PET (efter 14 dagar)	5.8 N/cm
• ABS (efter 14 dagar)	6.6 N/cm	• PP (omedelbart)	5.4 N/cm
• Aluminium (liner sida omedelbart)	6.1 N/cm	• PP (efter 14 dagar)	6.7 N/cm
• Aluminium (Efter 14 dagar)	6.6 N/cm	• PS (omedelbart)	7 N/cm
• PC (omedelbart)	7.3 N/cm	• PS (efter 14 dagar)	7.7 N/cm
• PC (efter 14 dagar)	7.5 N/cm	• PVC (omedelbart)	6.2 N/cm
• PE (omedelbart)	3.9 N/cm	• PVC (efter 14 dagar)	6.3 N/cm
• PE (efter 14 dagar)	4.1 N/cm	• Stål (omedelbart)	7.8 N/cm
• PET (omedelbart)	5.7 N/cm	• Stål (efter 14 dagar)	8 N/cm

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=04961>