



tesa® 60760

Produkt Information



Golvmarkeringstejp

Produktbeskrivning

tesaflex® 60760 är en stabil, mjuk PVC-tejp som är behandlad med ett starkt modifierat häftämne av gummierts och som ger god vidhäftning till en mängd olika ytor. Häftämnet av naturgummi ger god vidhäftningsförmåga och ser till att det snabbt uppnår den slutliga vidhäftningsnivån. När tejpens tas bort lämnar den inga rester efter sig, vilket gör den idealisk för tillfälliga eller permanenta applikationer inomhus. Det stabila bärmaterialet av polyvinylklorid gör tejpens väldigt stark och nötningsbeständig. tesaflex® 60760 är enkel att använda eftersom den lätt rivs av för hand. Tejpens finns i en mängd olika och mycket synliga färger som överensstämmer med respektive säkerhetsföreskrifter.

Ansökan

- Lämplig för tillfälliga och allmänna varningar och markeringar
- Används för att identifiera och markera alla typer av rörliga eller stillastående föremål
- Finns i flera färger för många olika applikationer och industrier
- Det kraftiga bärmaterialet i PVC gör tejpens väldigt slitstark
- Tejpens är lätt att riva av för hand, vilket gör den enkel och snabb att använda

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|------------|------------------|--------|
| • Bärare material | Mjuk PVC | • Total tjocklek | 150 µm |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|---------|---------------------------|------------|
| • Brottöjning | 220 % | • Lämplig för ojämna ytor | mycket god |
| • Brottstyrka | 33 N/cm | | |

Häftförmåga

- | | |
|------------------------|--------|
| • Häftförmåga mot stål | 2 N/cm |
|------------------------|--------|



tesa® 60760

Produkt Information

Ytterligare information

tesaflex® 60760 finns även som två mycket synliga färgmodeller, som uppfyller säkerhetskraven.

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=60760>