

tesa® 4435 Professional



Produkt Information

UV-resistent papperstejp

tesa® 4435 är en lätt kräppad UV-resistent maskeringstejp som består av ett bärarmaterial täckt med en bindemedelsmassa i naturgummi. Maskeringstejpen har en balanserad vidhäftningsstyrka. Den är lättanvänd och kan enkelt rivas av för hand. Särskilt lämpad för målningsarbeten utomhus – inklusive på grova ytor – och kan användas i upp till 2 veckor tack vare UV-resistensen. tesa® 4435 utgör den ideala grunden för professionella och noggranna målningsarbeten.

Huvudanvändning

- Utomhusapplikationer (upp till 2 veckor)
- Målnings- och lackeringsarbeten
- Lämpad för användning på flera olika ytor

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Tekniska data

• Bärare material	Papper (Lätt kräppat)	• Brottöjning	12 %
• Färg	Blå	• Brottstyrka	38 N/cm
• Total tjocklek	145 µm	• UV beständighet	2 veckor
• Typ av häftämne	Naturgummi		

Häftförmåga på

- Häftförmåga mot stål 2.8 N/cm

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------|-----|-------------------|------|
| • Kan rivas av för hand | ●●● | • Färg förankring | ●●●● |
| • Lämplig för ojämna ytor | ●●● | • Formbarhet | ●●● |

Jämförelse med motsvarande produktgrupp: ●●●● mycket god ●●● god ●● medelgod ● mindre bra

Ytterligare information

När man applicerar tejp på vädergrånade underlag kan det göra att det blir kvar klisterrester vid avmaskning. Därför rekommenderar vi att man först testar underlaget.

tesa® 4435 Professional

Produkt Information



Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk
<http://l.tesa.com/?ip=04435>