



tesa® 60013

Produkt Information



tesa® 60013 — Självhäftande förstärkt papperstejp

Produktbeskrivning

tesa® 60013 är en packtejp god häftförmåga med en glasfiberförstärkt pappersbärare och ett lösningsmedelsfritt syntetiskt häftämne. Pappersbäraren på tesa® 60013 är förstärkt med ett nät av glasfiber, vilket gör denna produkt till den perfekta lösningen för de förpackningsapplikationer där det krävs en säker försegling. Dessutom har tesa® 60013 ett häftämne av syntetiskt gummi med en mycket god häftförmåga och klubbighet på en mängd olika kartongkvaliteter och är därför idealisk till försegling av tunga kartonger. Tack vare sin utmärkta vidhäftning och mycket aggressiva klubbighet uppnås en säkerhetseffekt när denna tejp avlägsnas från kartongen.

Ett steg framåt

Den här markeringen är vårt försök att hjälpa dig att lättare hitta mer hållbara produkter. Läs mer om den:

<https://www.tesa.com/product-sustainability>

Ansökan

- Lämplig för tunga förpackningsapplikationer (25 kg)
- Lämplig för förpackningsapplikationer där säkerhetsförsegling krävs (säkerhetseffekt)
- God häftförmåga och mycket aggressiv klubbighet
- Hög draghållfasthet
- Lämplig för manuella och automatiska tejphållare

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-------------|------------------|--------|
| • Bärare material | Papper | • Total tjocklek | 210 µm |
| • Typ av häftämne | Syntetgummi | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|----------|-----------------------|-----|
| • Tryckbarhet | Nej | • Automatisk | Ja |
| • Brottöjning | 6 % | • Hand tearability | Nej |
| • Brottstyrka | 125 N/cm | • Manuell applikation | Ja |

Häftförmåga

- | | |
|------------------------|---------|
| • Häftförmåga mot stål | 12 N/cm |
|------------------------|---------|



tesa® 60013

Produkt Information

Ytterligare information

tesa® 60013 finns endast som brun.

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=60013>