



tesa® 60161

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



รายละเอียดสินค้า

tesa® 60161 Mounting Plus UV สามารถใช้เพื่อเพิ่มการยึดเกาะของเทปกาวยาวที่ไวต่อแรงกดของ tesa สำหรับพื้นผิวที่แตกต่างกัน เช่น เหล็ก PBT Kalix โพลีโพรพิลีน โลหะหรือกระจก ขอแนะนำเป็นพิเศษสำหรับโพลีเอคริลิก tesa® และเทป PET อะคริลิกของเรา การตรวจสอบย้อนกลับด้วยรังสี UV ของ tesa® 60161 Mounting Plus UV ช่วยให้ควบคุมคุณภาพได้ง่ายในระหว่างขั้นตอนการใช้งาน

สาขาการใช้งาน

tesa® 60161 Mounting Plus UV ของเราสามารถใช้ในการเพิ่มความแข็งแรงในการยึดติดของโพลีเอคริลิก tesa® และเทป PET อะคริลิกได้อย่างมีนัยสำคัญ การทดสอบแสดงให้เห็นถึงค่าการยึดเกาะของเปลือกที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• ของแข็ง	8 %	• ความหนืด	23.12 mPa s
• ความสม่ำเสมอ	ของเหลว	• อัตราการยึด	35 m ² /l
• ความหนาแน่น	0.801 g/cm ³		

ข้อมูลเพิ่มเติม

ก่อนที่จะใช้สารเพิ่มการยึดเกาะของเรา พื้นผิวควรปราศจากฝุ่น ไขมัน น้ำมัน ความชื้น และสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ ดังนั้นเราขอแนะนำให้ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยผ้าที่ไม่เป็น絮โดยใช้ตัวทำละลาย เช่น อีทานอลหรือไอโซโพรพานอล

tesa® 60161 สามารถใช้ในกระบวนการพ่น หรือใช้ผ้าแปรงหรือฟองน้ำที่ไม่เป็น絮เมื่อทำความสะอาดพื้นผิวแล้ว พื้นผิวทั้งหมดควรเคลือบบาง ๆ ด้วย tesa® 60161 Mounting Plus U เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการยึดเกาะ สิ่งสำคัญคือต้องรออย่างน้อย 30 วินาทีถึง 15 นาทีเพื่อให้ตัวทำละลายมีเวลาระเหย โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิวที่เตรียมไว้ปราศจากสิ่งปนเปื้อนก่อนที่จะติดเทป เมื่อพื้นผิวได้รับการเตรียมล่วงหน้าด้วย tesa® 60161 Mounting Plus UV อย่างเหมาะสมแล้วควรติดเทปภายใน 30 นาที

โปรดทราบ เนื่องจากมีวัสดุที่มีอยู่มากมายในตลาด ขอแนะนำให้ทดสอบ tesa® 60161 Mounting Plus UV ของเราก่อนการใช้งาน

อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์นี้ อย่างน้อย 24 เดือนหลังการผลิต เมื่อเก็บไว้ในที่อุณหภูมิห้อง ในภาชนะเดิมที่ปิดสนิท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการอย่างปลอดภัยโปรดดูเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของวัสดุ (MSDS)



tesa® 60161

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พยายาม ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=60161>