




tesa® 68960

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปฟิล์มใสประสิทธิภาพสูงสองหน้า 30µm

Product Description

tesa® 68960 เป็นเทปกาวสองหน้า ประกอบด้วย backing ชนิดฟิล์ม PET โปร่งใส และกาวพิเศษ

คุณสมบัติพิเศษ:

- ความหนา: 30µm
- แรงยึดเกาะดีเยี่ยม
- คุณสมบัติการยึดเกาะที่รวดเร็ว
- ทนต่อแรงเหวี่ยงได้ดีมาก
- ประสิทธิภาพการต้านแรงผลึกที่ดีมาก
- ทนทานต่อสภาวะแวดล้อมที่ต้องการได้ดีเยี่ยม

คุณสมบัติ

- Thickness: 30µm
- Excellent bonding strength
- Quick bonding property
- Very good shear resistance
- Very good anti-repulsion performance
- Excellent resistance to demanding environmental conditions

การใช้งาน

- การติดตั้งส่วนประกอบ

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|-------------------|----------|----------------------|---------------------|
| • Backing | PET film | • Color of liner | logo สีขาว/แดง |
| • Total thickness | 30 µm | • Thickness of liner | 71 µm |
| • Color | โปร่งใส | • Weight of liner | 80 g/m ² |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|--------------------------|--------|-----------------------------------|-------|
| • Elongation at break | 50 % | • Humidity resistance | ดีมาก |
| • Tensile strength | 7 N/cm | • Static shear resistance at 40°C | ดีมาก |
| • Ageing resistance (UV) | ดีมาก | • Tack | ต่ำ |

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=68960>



tesa® 68960

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ค่าการยึดเกาะ

• Adhesion to PC (initial)	8.4 N/cm	• Adhesion to PP (initial)	7.8 N/cm
• Adhesion to PC (after 14 days)	9.6 N/cm	• Adhesion to PP (after 14 days)	8.2 N/cm
• Adhesion to PE (initial)	6.6 N/cm	• Adhesion to Steel (initial)	9.5 N/cm
• Adhesion to PE (after 14 days)	8.1 N/cm	• Adhesion to Steel (after 14 days)	9.8 N/cm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=68960>