



tesa® 4987

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทป non-woven กาวสองหน้า 5 mil

รายละเอียดสินค้า

tesa® 4987 เป็นเทปสองด้าน โปร่งแสง ประกอบด้วย backing ชนิด non-woven และกาว tackified acrylic

tesa® 4987 มีคุณสมบัติเฉพาะคือ:

- ต้านทานแรงเฉือน (shear) ดี
- แรงยึดติดเริ่มต้นสูงตั้งแต่แรกติดและระดับการยึดเกาะที่ดีในท้ายที่สุดแม้บนพื้นผิวขรุขระ
- ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมดี เช่น แสง, อุณหภูมิสูง ฯลฯ

สาขาการใช้งาน

- การติดขอบเฟอร์นิเจอร์ โครมและมู่ลี่หน้าต่าง
- การติดอุปกรณ์เครื่องทำความร้อน
- การต่อแผ่นกระดานลูกฟูก
- การติดเคลือบบนโพลีและพื้นผิวยาง

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	non-woven	• สี	โปร่งแสง
• ประเภทของกาว	Tackified Acrylic	• ความหนาของแผ่นลอก	84 µm
• ประเภทของแผ่นลอก	glassine	• น้ำหนักของแผ่นลอก	100 g/m ²
• ความหนารวม	125 µm	• สีของแผ่นลอก	สีขาว

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยึดตัวเมื่อขาด	3 %	• ความต้านทานความร้อนที่อุณหภูมิสูงสุด	40 °C
• ความทนต่อแรงดึง	8 N/cm	• ทนต่อความชื้น	ดี
• Ageing resistance (UV)	ดี	• ทนต่อน้ำยาปรับผ้านุ่ม	กลาง
• การติด	ดี	• ทนต่อสารเคมี	ดี
• การทนต่ออุณหภูมิระยะยาว	80 °C	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 23°C	ดี
• การทนต่ออุณหภูมิระยะสั้น	200 °C	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 40°C	กลาง



tesa® 4987

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับ ABS (เริ่มต้น)	8 N/cm	• การยึดเกาะกับ PET (หลังจาก 14 วัน)	8.7 N/cm
• การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 14 วัน)	10.8 N/cm	• การยึดเกาะกับ PP (เริ่มต้น)	5.6 N/cm
• การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (เริ่มต้น)	7.7 N/cm	• การยึดเกาะกับ PP (หลังจาก 14 วัน)	6.2 N/cm
• การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (หลังจาก 14 วัน)	10.1 N/cm	• การยึดเกาะกับ PS (เริ่มต้น)	8.5 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น)	9.3 N/cm	• การยึดเกาะกับ PS (หลังจาก 14 วัน)	10.3 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 14 วัน)	10.4 N/cm	• การยึดเกาะกับ PVC (เริ่มต้น)	7 N/cm
• การยึดเกาะกับ PE (เริ่มต้น)	4.1 N/cm	• การยึดเกาะกับ PVC (หลังจาก 14 วัน)	11.4 N/cm
• การยึดเกาะกับ PE (หลังจาก 14 วัน)	4.8 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น)	9 N/cm
• การยึดเกาะกับ PET (เริ่มต้น)	6.9 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน)	11.2 N/cm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา