



tesa® 4914

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปกาวสองหน้า non-woven ที่มีระดับการยึดเกาะของกาวสองด้านแตกต่างกัน

รายละเอียดสินค้า

tesa® 4914 เป็นเทปกาวสองหน้า สีชมพู ประกอบด้วย backing ชนิด non-woven และกาวอะคริลิกแรงยึดติดสูง ด้านเปิดออกจากม้วนมีค่ากาวต่ำ

tesa® 4914 มีคุณสมบัติเฉพาะคือ.

- กาวด้านที่เปิดออกจากม้วน: ระดับการยึดเกาะต่ำ
- กาวด้านที่ปิดด้วย liner: ระดับการยึดเกาะสูง
- Foamed adhesive ที่มีแรงยึดติดแรกเริ่มสูง
- ประสิทธิภาพที่ดียเยี่ยมบนพื้นผิวหยาบ

สาขาการใช้งาน

- การติด car roof linings ในการผลิตรถยนต์
- การเคลือบติดวัสดุโฟมพร้อม ๆ กับวัสดุที่เรียบกับกาวด้านที่เปิดจากม้วน

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	non-woven	• สี	โปรงแสง
• ประเภทของกาว	Tackified Acrylic	• ความหนาของแผ่นลอก	80 µm
• ประเภทของแผ่นลอก	PE	• น้ำหนักของแผ่นลอก	92 g/m ²
• ความหนารวม	250 µm	• สีของแผ่นลอก	สีแดง

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยึดตัวเมื่อขาด	3 %	• ความต้านทานความร้อนที่อุณหภูมิสูงสุด	140 °C
• ความทนต่อแรงดึง	8 N/cm	• ทนต่อความชื้น	ดี
• Ageing resistance (UV)	ดี	• ทนต่อน้ำยาปรับผ้านุ่ม	ดี
• การติด	ดี	• ทนต่อสารเคมี	ดี
• การทนต่ออุณหภูมิระยะยาว	80 °C	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 23°C	ต่ำ
• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลานั้น	140 °C	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 40°C	ต่ำ



tesa® 4914

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับ ABS (เริ่มต้น)	5.6 N/cm	• การยึดเกาะกับ PET	7.9 N/cm
• การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 14 วัน)	7.7 N/cm	• การยึดเกาะกับ PET (ด้านที่มีเทปปิด, หลังจากผ่านไป 14 วัน)	7.8 N/cm
• การยึดเกาะกับ ABS (ด้านที่มีเทปปิด, หลังจาก 14 วัน)	7.6 N/cm	• การยึดเกาะกับ PET (ด้านที่มีเทปปิด, เริ่มต้น)	7.8 N/cm
• การยึดเกาะกับ ABS (ด้านที่มีเทปปิด, เริ่มต้น)	7.6 N/cm	• การยึดเกาะกับ PP (เริ่มต้น)	4.6 N/cm
• การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (เริ่มต้น)	5.2 N/cm	• การยึดเกาะกับ PP (หลังจาก 14 วัน)	4.4 N/cm
• การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (หลังจาก 14 วัน)	6.3 N/cm	• การยึดเกาะกับ PP (ด้านที่มีเทปปิด, หลังจาก 14 วัน)	6.5 N/cm
• การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (ด้านที่มีเทปปิด, หลังจาก 14 วัน)	8 N/cm	• การยึดเกาะกับ PP (ด้านที่มีเทปปิด, เริ่มต้น)	5.6 N/cm
• การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (ด้านที่มีเทปปิด, เริ่มต้น)	7.8 N/cm	• การยึดเกาะกับ PS (เริ่มต้น)	5.8 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น)	5.8 N/cm	• การยึดเกาะกับ PS (หลังจาก 14 วัน)	7.4 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 14 วัน)	7.4 N/cm	• การยึดเกาะกับ PS (ด้านที่มีเทปปิด, หลังจาก 14 วัน)	8.2 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (ด้านที่มีเทปปิด, หลังจาก 14 วัน)	8.2 N/cm	• การยึดเกาะกับ PS (ด้านที่มีเทปปิด, เริ่มต้น)	8.1 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (ด้านที่มีเทปปิด, เริ่มต้น)	8.1 N/cm	• การยึดเกาะกับ PVC (เริ่มต้น)	4.8 N/cm
• การยึดเกาะกับ PE (เริ่มต้น)	3.2 N/cm	• การยึดเกาะกับ PVC (หลังจาก 14 วัน)	7.7 N/cm
• การยึดเกาะกับ PE (หลังจาก 14 วัน)	3.4 N/cm	• การยึดเกาะกับ PVC (ด้านที่มีเทปปิด, หลังจาก 14 วัน)	7.8 N/cm
• การยึดเกาะกับ PE (ด้านที่มีเทปปิด, หลังจาก 14 วัน)	5.3 N/cm	• การยึดเกาะกับ PVC (ด้านที่มีเทปปิด, เริ่มต้น)	7.8 N/cm
• การยึดเกาะกับ PE (ด้านที่มีเทปปิด, เริ่มต้น)	4.2 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น)	7 N/cm
• การยึดเกาะกับ PET (เริ่มต้น)	4.8 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน)	7.8 N/cm
• การยึดเกาะกับ PET (หลังจาก 14 วัน)	6.2 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (ด้านที่มีเทปปิด, หลังจาก 14 วัน)	9.3 N/cm
		• การยึดเกาะกับเหล็ก (ด้านที่มีเทปปิด, เริ่มต้น)	8.2 N/cm



tesa® 4914

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

จากการวิเคราะห์ของ VDA278 tesa 4914 ไม่มีสารใดๆ ที่ถูกจำกัด โดยกฎระเบียบ GB (จีน)
ที่รวมไว้รวมทั้งแนวทางการเข้มข้นภายในอาคารโดยกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการ (ญี่ปุ่น)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสุงค์ ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04914>