



tesa® 59652

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



tesa® 59652 เทปฟิล์มดำสองด้าน 205µm

รายละเอียดสินค้า

tesa® 4965 Black เป็นเทปทาสองหน้าซึ่งประกอบด้วย backing PET สีดำและกาวอะคริลิกดัดแปลง และเป็นไปตามสูตรผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรและได้รับการคุ้มครอง การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนใครและมีประสิทธิภาพสูง และผลิตภัณฑ์เหล่านี้รวมกันเป็น Team 4965 เทปฟิล์มสองหน้าในกลุ่มนี้ช่วยให้เลือกเทปที่มีประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างง่ายดายตามความต้องการของลูกค้า ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ tesa® 4965 Black สามารถสั่งซื้อได้โดยใช้หมายเลขคำสั่งซื้อ tesa® 59652 สำหรับคุณสมบัติของ tesa® 4965 ทั้งหมดได้ที่: <https://www.tesa.com/en/industry/general-applications/mounting/team-4965-assortment>

tesa® 4965 Black คุณสมบัติ:

- ความสมดุลที่ยอดเยี่ยมของความต้านทานแรงเค้นสูง ประสิทธิภาพการยึดเกาะ และการยึดเกาะเริ่มต้น
- ยึดติดแน่นแม้พื้นผิววิกฤต เช่น วัสดุที่มีพลังงานพื้นผิวต่ำ (เช่น PP และ PE) และพื้นผิวที่มันวาว
- พลังการยึดเกาะที่โดดเด่น
- สีดำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการหีบและวางอัตโนมัติ

สาขาการใช้งาน

- ติดตั้งแถบ LED
- การประกอบตรวจสอบด้วยแสง
- การติดเลนส์และโฟมกันกระแทกในโทรศัพท์มือถือ
- การติดกระจกมองข้างรถยนต์ในอุตสาหกรรมยานยนต์

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	PET film	• สี	สีดำ
• ประเภทของกาว	Tackified Acrylic	• ความหนาของแผ่นลอก	69 µm
• ประเภทของแผ่นลอก	กระดาษ	• น้ำหนักของแผ่นลอก	80 g/m²
• ความหนารวม	205 µm	• สีของแผ่นลอก	logo สีน้ำตาล/น้ำเงิน



tesa® 59652

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยึดตัวเมื่อขาด	50 %	• ความต้านทานความร้อนที่อุณหภูมิสูงสุด	40 °C
• ความทนต่อแรงดึง	20 N/cm	• ทนต่อความชื้น	ดีมาก
• Ageing resistance (UV)	ดี	• ทนต่อน้ำยาปรับผ้านุ่ม	ดี
• การติด	ดี	• ทนต่อสารเคมี	ดี
• การทนต่ออุณหภูมิระยะยาว	100 °C	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 23°C	ดีมาก
• การทนต่ออุณหภูมิระยะสั้น	200 °C	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 40°C	ดีมาก

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับ ABS (เริ่มต้น)	10.8 N/cm	• การยึดเกาะกับ PET (หลังจาก 14 วัน)	11.9 N/cm
• การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 14 วัน)	11.9 N/cm	• การยึดเกาะกับ PP (หลังจาก 14 วัน)	8.8 N/cm
• การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (เริ่มต้น)	10.2 N/cm	• การยึดเกาะกับ PP (ด้านที่มีเทปปิด, เริ่มต้น)	6 N/cm
• การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (หลังจาก 14 วัน)	12.6 N/cm	• การยึดเกาะกับ PS (เริ่มต้น)	10.4 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น)	12.2 N/cm	• การยึดเกาะกับ PS (หลังจาก 14 วัน)	12.1 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 14 วัน)	13.4 N/cm	• การยึดเกาะกับ PVC (เริ่มต้น)	9.6 N/cm
• การยึดเกาะกับ PE (เริ่มต้น)	5.6 N/cm	• การยึดเกาะกับ PVC (หลังจาก 14 วัน)	12.8 N/cm
• การยึดเกาะกับ PE (หลังจาก 14 วัน)	6.6 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น)	11.5 N/cm
• การยึดเกาะกับ PET (เริ่มต้น)	9.8 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน)	14 N/cm

ข้อมูลเพิ่มเติม

รุ่นไลน์อาร์:

PV20: กระดาษซับน้ำตาลที่มีตราสินค้า (69µm; 80g/m²)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหามาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค่า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสินใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะสม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้ เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=59652>