



tesa® 61644

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

200µm d/s black standard PE foam tape

Product Description

tesa® 61644 เป็นเทปกาวยางสองหน้าสีดำ ประกอบด้วย backing ชนิด PE-foam พร้อมกับกาวอะครีลิกดัดแปลงพิเศษ

tesa® 61644 คุณสมบัติ:

- แรงยึดเกาะดีมาก
- ประสิทธิภาพการกระแทกที่โดดเด่น
- ต้านทานการติดออกได้ดี
- กันน้ำ
- ซ่อมได้ง่าย

คุณสมบัติ

- Very good bonding strength
- Outstanding shock performance
- Good push-out resistance
- Waterproofness
- Good rework ability

การใช้งาน

- สมาร์ทโฟน: การติดตั้งเลนส์และการติดตั้งแผงสัมผัส
- แท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กระบบสัมผัส: การติดตั้งเลนส์และการติดตั้งแผงสัมผัส
- ติดตั้งแบตเตอรี่

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------|
| • Backing material Grid | PE foam | • Color | สีดำ, น้ำตาลอ่อน |
| • Type of adhesive Grid | Tackified Acrylic, อะครีลิก, advanced acrylic, modified acrylic | • Type of liner - inside | PET |
| • Total thickness | 200 µm | | |



tesa® 61644

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|--------------------------|----------|-----------------------------------|----------|
| • Elongation at break | 300 % | • Humidity resistance | ดี, กลาง |
| • Tensile strength | 12 N/cm | • Static shear resistance at 23°C | ดี, กลาง |
| • Ageing resistance (UV) | ดี, กลาง | • Static shear resistance at 40°C | ดี, กลาง |

ค่าการยึดเกาะ

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| • Adhesion to ABS (initial) | 8.5 N/cm | • Adhesion to PC (after 14 days) | 13 N/cm |
| • Adhesion to ABS (after 14 days) | 12 N/cm | • Adhesion to PMMA (initial) | 12.5 N/cm |
| • Adhesion to Glass (initial) | 12 N/cm | • Adhesion to PMMA (after 14 days) | 14.5 N/cm |
| • Adhesion to Glass (after 14 days) | 13 N/cm | • Adhesion to Steel (initial) | 10 N/cm |
| • Adhesion to PC (initial) | 11.5 N/cm | • Adhesion to Steel (after 14 days) | 12 N/cm |

ข้อมูลเพิ่มเติม

Liner: ฟิล์ม PET โปรงใส PV50 (50µm)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซาที่ส่งมาให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์เทซาอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา

ข้อมูลเหล่านี้จัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า

ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย

แต่ไม่จำกัดเพียงแคการรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ

ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง

ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=61644>