



tesa® 64810 Bond & Detach

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

100 µm d/s White Bond&Detach Tape

Product Description

tesa® 77010 เป็นเทปกั้นลื่นแบบยึดที่มี backing พิเศษที่ยึดหยุ่นได้พร้อมกับกาวที่มีแรงกระแทกสูง

คุณสมบัติของ tesa® 77010:

- ความหนา: 100 µm
- ทนต่อแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม
- แทะสูง
- แรงยึดเกาะสูงมาก
- ทนต่อการฉีกขาดสูง
- ลอกออกง่ายด้วยการยืดกาว
- ลอกเทปออกได้แม้จะติดนาน
- ไม่ทิ้งคราบกาว
- IPX8

คุณสมบัติ

- Thickness: 100 µm
- High tack
- High impact resistance
- Very high bonding strength
- High tear resistance
- Easy removability by stretching the adhesive
- The tape can be removed even after a long bonding time
- Residue free removability
- IPX8

การใช้งาน

- ติดตั้งแบตเตอรี่
- ติดตั้งถาวรส่วนประกอบในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมตัวเลือกในการถอดชิ้นส่วนเพื่อซ่อมแซม หรือรีไซเคิล
- การตรึงส่วนประกอบชั่วคราว



tesa® 64810 Bond & Detach

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

• Backing	stretchable specialty	• Total thickness	100 µm
• Type of adhesive	ชนิดพิเศษ	• Color	สีขาว
• Type of liner	PET	• Color of liner	โปร่งใส
• Bio-based (by weight)	47 %		

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Removability after 14 days (23°C)	ดีมาก	• Static shear resistance at 40°C	ดีมาก
• Residue-free removability	ใช่	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	60 °C
• Static shear resistance at 23°C	ดีมาก	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลาคั้น	90 °C

ค่าการยึดเกาะ

• Adhesion to Aluminium (initial)	8 N/cm	• Adhesion to PE (initial)	8 N/cm
• Adhesion to Aluminium (after 14 days)	8 N/cm	• Adhesion to PE (after 14 days)	8 N/cm
• Adhesion to Magnesium (initial)	8 N/cm	• Adhesion to Steel (initial)	10 N/cm
• Adhesion to Magnesium (after 14 days)	8 N/cm	• Adhesion to Steel (after 14 days)	10 N/cm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=64810>