



tesa® 68505

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

tesa® 68505 เป็นเทปใสกาวสองหน้าซึ่งประกอบด้วย backing PET, กาว tackified acrylic และชั้น PET สองชั้น

ด้วยรูปลักษณะที่ราบรื่นและยอดเยี่ยมมาก จึงเป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับแอปพลิเคชันจอแสดงผล

tesa® 68505 มีคุณลักษณะเฉพาะ

- ความหนา: 50µm
- ระดับการยึดเกาะสูง
- ลักษณะเรียบมาก
- ทนทานต่อสภาวะแวดล้อมที่ต้องการสูง
- ประสิทธิภาพการจัดการที่ดีในกระบวนการแปรรูป
- ชั้น PET สองชั้น (ด้านในปล่อยง่าย 36µm / ปล่อยแน่นด้านนอก 50µm)

สาขาการใช้งาน

tesa® 68505 ใช้สำหรับติดตั้งและเคลือบแอปพลิเคชันโดยเฉพาะสำหรับแอปพลิเคชันจอแสดงผลเช่น:

- ยึดติดฟิล์มสัมผัส
- การติดตั้ง FPC และ PCB
- การตรึงแถบไฟ LED
- การตรึงแผ่นสะท้อนแสงและแสง

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|----------------|-------------------|--------------|---------|
| • ตัวเทป | PET film | • ความหนารวม | 50 µm |
| • ประเภทของกาว | Tackified Acrylic | • สี | โปร่งใส |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| • การยึดตัวเมื่อขาด | 50 % | • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว | 200 °C |
| • Ageing resistance (UV) | ดีมาก | • ทนต่อความชื้น | ดีมาก |
| • การติด | ดี | • ทนต่อน้ำยาปรับผ้านุ่ม | ดีมาก |
| • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว | 100 °C | • ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 23°C | กลาง |



tesa® 68505

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น)	6.1 N/cm	• การยึดเกาะกับ PET	5.7 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 14 วัน)	6.8 N/cm	• การยึดเกาะกับ PET (ด้านที่มีเทปปิด, เริ่มต้น)	7 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (ด้านที่มีเทปปิด, หลังจาก 14 วัน)	6.9 N/cm	• การยึดเกาะกับ PI (เริ่มต้น)	7.1 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (ด้านที่มีเทปปิด, เริ่มต้น)	6.8 N/cm	• การยึดเกาะกับ PI (หลังจาก 14 วัน)	7.2 N/cm
• การยึดเกาะกับ PE (เริ่มต้น)	4.1 N/cm	• การยึดเกาะกับ PI (ด้านที่มีเทปปิด, หลังจาก 14 วัน)	6.9 N/cm
• การยึดเกาะกับ PE (หลังจาก 14 วัน)	4.3 N/cm	• การยึดเกาะกับ PI (ด้านที่มีเทปปิด, เริ่มต้น)	6.8 N/cm
• การยึดเกาะกับ PE (ด้านที่มีเทปปิด, หลังจาก 14 วัน)	4.3 N/cm	• การยึดเกาะกับ PMMA (เริ่มต้น)	7.3 N/cm
• การยึดเกาะกับ PE (ด้านที่มีเทปปิด, เริ่มต้น)	3.5 N/cm	• การยึดเกาะกับ PMMA (หลังจาก 14 วัน)	6.5 N/cm
• การยึดเกาะกับ PET (เริ่มต้น)	5.5 N/cm	• การยึดเกาะกับ เหล็ก (เริ่มต้น)	7.3 N/cm
• การยึดเกาะกับ PET (หลังจาก 14 วัน)	6.1 N/cm	• การยึดเกาะกับ เหล็ก (หลังจาก 14 วัน)	7.3 N/cm
• การยึดเกาะกับ PET (ด้านที่มีเทปปิด, หลังจากผ่านไป 14 วัน)	5.5 N/cm	• การยึดเกาะกับ เหล็ก (ด้านที่มีเทปปิด, หลังจาก 14 วัน)	7.3 N/cm
		• การยึดเกาะกับ เหล็ก (ด้านที่มีเทปปิด, เริ่มต้น)	6.8 N/cm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา