



tesa® 62565

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

tesa® 62565 เป็นเทปใส กาวสองหน้า ซึ่งประกอบด้วย backing ชนิด PET ที่มีกาวชนิดพิเศษที่ลอกออกได้ด้านหนึ่ง และกาว tackified acrylic อีกด้านหนึ่ง

คุณสมบัติของ tesa® 62565:

- ความหนา: 40µm
- ปราศจากสารตกค้างหลังลอกออก
- แรงยึดเกาะสูงที่ด้านแรงยึดเกาะสูง
- แรงขจัดแสงเพื่อประสิทธิภาพที่ยืดหยุ่นของลูกค้า
- ทนทานต่อสภาวะแวดล้อมที่ต้องการได้ดียิ่ง
- ประสิทธิภาพการจัดการที่ดีมากในกระบวนการแปลง
- โลหะ PET สองด้านสีต่างกัน (ด้านใสด้านตะกั่ว / สีเงินด้านแรงตอกสูง)

สาขาการใช้งาน

การใช้งานบรรจุภัณฑ์:

- การติดตั้งพื้นผิวที่แตกต่างกันสองแบบ โดยที่หนึ่งต้องการการปราศจากสารตกค้างหลังจากการขจัดออก และอีกพื้นผิวหนึ่งต้องการแรงยึดเหนี่ยวสูง เช่น การห่อกล่องด้านนอก การห่ออะแดปเตอร์ ฯลฯ

การติดฟิล์มกันรอยที่จะถูกลอกออกหลังจากการขนส่งหรือการเก็บรักษา

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------|---------|
| • ตัวเทป | PET film | • ความหนารวม | 40 µm |
| • ประเภทของกาว | Tackified Acrylic | • สี | โปร่งใส |
| • ประเภทของแผ่นลอก | ฟิล์ม PET | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-------------------------------|---------|-------------------------------|--------|
| • การยึดตัวเมื่อขาด | 50 % | • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว | 200 °C |
| • ความทนต่อแรงดึง | 20 N/cm | • ทนต่อความชื้น | ดีมาก |
| • Ageing resistance (UV) | ดีมาก | • ทนต่อแรงเค้นแบบสถิตที่ 23°C | ดีมาก |
| • การติด | กลาง | • ทนต่อแรงเค้นแบบสถิตที่ 40°C | ดีมาก |
| • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว | 100 °C | | |



tesa® 62565

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การยึดเกาะบน

- | | | | |
|---------------------------------------|----------|--|-----------|
| • การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น) | 4.2 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (ด้านที่มีเทปปิด, หลังจาก 14 วัน) | 11.5 N/cm |
| • การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน) | 5 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (ด้านที่มีเทปปิด, เริ่มต้น) | 10 N/cm |

ข้อมูลเพิ่มเติม

การยึดเกาะกับเหล็ก (ด้านแรงยึดเกาะต่ำ, ค่าเริ่มต้น, ASTM3300): 3.0N/cm

การยึดเกาะกับเหล็ก (ด้านแรงยึดเกาะสูง, ค่าเริ่มต้น, ASTM3300): 7.0N/cm

การยึดเกาะกับเหล็ก (ด้านแรงยึดเกาะต่ำ หลังจาก 14 วัน ASTM3300): 3.8N/cm

การยึดเกาะกับเหล็ก (ด้านแรงยึดเกาะสูง หลังจาก 14 วัน ASTM3300): 8.5N/cm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา