




tesa® 68942

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



50µm double sided white filmic tape

Product Description

tesa® 68942 เป็นเทปขาวสองหน้าสีขาว ประกอบด้วย backing ชนิด PET สีขาวและกาว tackified acrylic

tesa® 68942 คุณสมบัติเฉพาะ

- ความหนา: 50µm
- ระดับการยึดเกาะสูง
- สีขาว เพื่อความสะดวกในการตรวจนับหรือออกแบบ
- ทนทานต่อสภาวะแวดล้อมที่ต้องการสูง
- ประสิทธิภาพการจัดการที่ดีในกระบวนการแปรรูป

คุณสมบัติ

- Thickness: 50µm
- High adhesion level
- White color for easy detection or design purpose
- High resistance to demanding environmental conditions
- Good handling performance in converting processes

การใช้งาน

tesa® 68942 ใช้สำหรับงานติดตั้งและเคลือบทั่วไปโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------|
| • Backing | PET film | • Total thickness | 50 µm |
| • Type of adhesive | Tackified Acrylic | • Color | สีขาว |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|--------------------------|---------|-----------------------------------|--------|
| • Elongation at break | 50 % | • Static shear resistance at 23°C | กลาง |
| • Tensile strength | 20 N/cm | • Tack | ดี |
| • Ageing resistance (UV) | ดีมาก | • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว | 100 °C |
| • Humidity resistance | ดีมาก | • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลาคั้น | 200 °C |
| • Softener resistance | ดีมาก | | |



tesa® 68942

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ค่าการยึดเกาะ

• Adhesion to ABS (initial)	5 N/cm	• Adhesion to PC (initial)	5.3 N/cm
• Adhesion to ABS (after 14 days)	6.1 N/cm	• Adhesion to PC (after 14 days)	6.4 N/cm
• Adhesion to Aluminium (initial)	5 N/cm	• Adhesion to Steel (initial)	5.5 N/cm
• Adhesion to Aluminium (after 14 days)	6 N/cm	• Adhesion to Steel (after 14 days)	7.3 N/cm

ข้อมูลเพิ่มเติม

รุ่นไลเนอร์:

PV20: กระดาษแก้วโลโก้สีน้ำตาล/น้ำเงิน (71µm; 82g/m²)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเท ซ่า ยินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=68942>