



tesa® 68550

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปฟิล์มใส conformable กาวสองหน้า 30ไมครอน

รายละเอียดสินค้า

tesa® 68550 เป็นเทปกาวสองหน้า โปร่งใส ประกอบด้วย backing ชนิดฟิล์ม PET แบบบางและกาว tackified acrylic

tesa® 68550 คุณสมบัติเฉพาะ

- ความหนา : 30 ไมครอน
- ระดับการยึดเกาะสูงที่ความหนาท่ำ
- มีคุณสมบัติอ่อนตัวติดแนบสนิทไปกับพื้นผิวหลายมิติ สามารถใช้ติดกับพื้นผิวที่มีความโค้ง
- ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีเยี่ยม

สาขาการใช้งาน

- การติดฟิล์มสะท้อนแสงเข้ากับกรอบจอแอลซีดี
- การประกบฟิล์มพลาสติกขนาดบาง

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	PET film	• ความหนารวม	30 µm
• ประเภทของกาว	Tackified Acrylic	• สี	โปร่งใส

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยึดตัวเมื่อขาด	50 %	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	100 °C
• ความทนต่อแรงดึง	7 N/cm	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลารสั้น	200 °C
• Ageing resistance (UV)	ดีมาก	• ทนต่อความชื้น	ดีมาก
• การติด	กลาง	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 23°C	ดี



tesa® 68550

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับ ABS (เริ่มต้น)	5 N/cm	• การยึดเกาะกับ PET (หลังจาก 14 วัน)	6 N/cm
• การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 14 วัน)	6 N/cm	• การยึดเกาะกับ PP (เริ่มต้น)	2.5 N/cm
• การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (เริ่มต้น)	4.7 N/cm	• การยึดเกาะกับ PP (หลังจาก 14 วัน)	4 N/cm
• การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (หลังจาก 14 วัน)	7 N/cm	• การยึดเกาะกับ PS (เริ่มต้น)	4.6 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น)	6 N/cm	• การยึดเกาะกับ PS (หลังจาก 14 วัน)	6.4 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 14 วัน)	7.8 N/cm	• การยึดเกาะกับ PVC (เริ่มต้น)	5.1 N/cm
• การยึดเกาะกับ PE (เริ่มต้น)	2.6 N/cm	• การยึดเกาะกับ PVC (หลังจาก 14 วัน)	8.6 N/cm
• การยึดเกาะกับ PE (หลังจาก 14 วัน)	3 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น)	6 N/cm
• การยึดเกาะกับ PET (เริ่มต้น)	4.8 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน)	8.2 N/cm

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความหลากหลายของLiner:

PV40 กระดาษพลาสติกสีขาว/โลโก้สีแดง (71µm; 82 ก./ตรม.)

PV50 แบบใส Liner PET (50µm; 72 ก./ตรม.)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทาง เท ซ่า ยินดีให้คำปรึกษา