




# tesa® 76105

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์



### รายละเอียดสินค้า

tesa® 76105 เป็นเทปยึดติดสีดำเสริมความแข็งแรงสองด้านที่มีการยึดเกาะที่รวดเร็วเป็นพิเศษและกาวยที่ลอกออกได้ง่าย

#### คุณสมบัติพิเศษ:

- ความหนา: 50µm
- การยึดเกาะสูงและยึดติดเร็วแม้กับพื้นผิว LSE
- การลอกออกแบบไวต่ออุณหภูมิ ลอกออกได้รวดเร็ว ปราศจากสารตกค้างโดยเฉพาะ
- ทนต่อแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม
- คุณสมบัติต้านแรงปลักได้ดี ป้องกันการยกตัว

#### \*การปิดกันแสง

- กันซึม (IPX8)

### สาขาการใช้งาน

- ติดตั้งหรือห่อแบตเตอรี่แบบถาวร
- ความต้องการการติดตั้งสำหรับส่วนประกอบในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- การใช้งานติดตั้งอื่นๆ บนพื้นผิว LSE

### ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

### โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- |                    |           |                |         |
|--------------------|-----------|----------------|---------|
| • ตัวเทป           | PETP      | • ความหนารวม   | 50 µm   |
| • ประเภทของกาวย    | ชนิดพิเศษ | • สี           | สีดำ    |
| • ประเภทของแผ่นลอก | PET       | • สีของแผ่นลอก | โปร่งใส |

### คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- |                                |       |                                |       |
|--------------------------------|-------|--------------------------------|-------|
| • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว  | 60 °C | • ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 40°C | ดีมาก |
| • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลานั้น | 90 °C |                                |       |

### การยึดเกาะบน

- |                                             |        |                                       |        |
|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|
| • การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (เริ่มต้น)       | 5 N/cm | • การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 14 วัน)   | 6 N/cm |
| • การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (หลังจาก 14 วัน) | 5 N/cm | • การยึดเกาะกับ PE (เริ่มต้น)         | 5 N/cm |
| • การยึดเกาะกับกระจก (เริ่มต้น)             | 5 N/cm | • การยึดเกาะกับ PE (หลังจาก 14 วัน)   | 5 N/cm |
| • การยึดเกาะกับกระจก (หลังจาก 14 วัน)       | 5 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น)       | 7 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น)               | 6 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน) | 7 N/cm |

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=76105>



# tesa® 76105

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

## ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พยายาม ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=76105>