



## รายละเอียดสินค้า

- ความหนา: 300µm
- ประสิทธิภาพการกระแทกสูงมาก
- ทนต่อแรงกระแทกจากความร้อนได้สูงมาก
- แรงยึดเหนี่ยวสูงมากแม้กับวัสดุที่มีพลังงานพื้นผิวต่ำ
- คุณสมบัติต้านแรงผลึกได้ดี ป้องกันการยกตัว
- นำกลับมาใช้ใหม่ได้ดีและความสามารถในการได้คัท
- กันน้ำ

- ความต้องการติดตั้งแผงสัมผัส เเลนส์หรือหน้าจอ และฝาครอบด้านหลังที่ต้องการความทนทานต่อแรงกระแทกสูง
- การติดตั้งจอแสดงผล
- ติดตั้งดีไซน์ขอบจอโค้ง 3 มิติหรือบางเฉียบ
- ติดตั้งแบบกันน้ำ

## โครงสร้างผลิตภัณฑ์

|                    |                   |                     |                   |
|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| • ตัวเทป           | PETP              | • สี                | black             |
| • ประเภทของกาว     | modified acrylic  | • ความหนาของแผ่นลอก | 50 $\mu\text{m}$  |
| • ประเภทของแผ่นลอก | PET               | • น้ำหนักของแผ่นลอก | 72 $\text{g/m}^2$ |
| • ความหนารวม       | 300 $\mu\text{m}$ | • สีของแผ่นลอก      | transparent       |

## ประเภทของสินค้า

- ความหนาที่มีจำหน่าย 100µm, 150µm, 200µm, 250µm, 300µm, 350µm

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

|                               |           |                               |        |
|-------------------------------|-----------|-------------------------------|--------|
| • การยืดตัวเมื่อขาด           | 100 %     | • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว | 130 °C |
| • Ageing resistance (UV)      | very good | • ทนต่อแรงเค้นแบบสถิตที่ 23°C | good   |
| • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว | 80 °C     | • ทนต่อแรงเค้นแบบสถิตที่ 40°C | good   |



# tesa® 75730

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

### การยึดเกาะบน

- |                                      |           |                                      |         |
|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------|---------|
| • การยึดเกาะกับกระจก (เริ่มต้น)      | 12.5 N/cm | • การยึดเกาะกับ PE (เริ่มต้น)        | 8 N/cm  |
| • การยึดเกาะกับกระจก (หลังจาก 3 วัน) | 13 N/cm   | • การยึดเกาะกับ PE (หลังจาก 3 วัน)   | 9 N/cm  |
| • การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น)        | 13 N/cm   | • การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น)      | 14 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 3 วัน)   | 14 N/cm   | • การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 3 วัน) | 15 N/cm |

### ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทาง เท ซ่า ยินดีให้คำปรึกษา