


tesa® 75730

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



รายละเอียดสินค้า

tesa® 75730 เป็นเทปสีดาสองด้านที่มี backing เป็น PET กาวโพลีเมลดูดซับแรงกระแทกแบบใหม่

คุณสมบัติของ tesa® 75730:

- ความหนา: 300µm
- ประสิทธิภาพการกระแทกสูงมาก
- ทนต่อแรงกระแทกจากความร้อนได้สูงมาก
- แรงยึดเหนี่ยวสูงมากแม้กับวัสดุที่มีพลังงานพื้นผิวต่ำ
- คุณสมบัติต้านแรงผลัได้ดี ป้องกันการยกตัว
- นำกลับมาใช้ใหม่ได้ดีและความสามารถในการได้คัท
- กันน้ำ

สาขาการใช้งาน

- ความต้องการติดตั้งแผงสัมผัส เเลนส์หรือหน้าจอ และฝาครอบด้านหลังที่ต้องการความทนทานต่อแรงกระแทกสูง
- การติดตั้งจอแสดงผล
- ติดตั้งดีไซน์ขอบจอโค้ง 3 มิติหรือบางเฉียบ
- ติดตั้งแบบกันน้ำ

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทพ	PETP	• สี	สีดำ
• ประเภทของกาว	modified acrylic	• ความหนาของแผ่นลอก	50 μm
• ประเภทของแผ่นลอก	PET	• น้ำหนักของแผ่นลอก	72 g/m^2
• ความหนารวม	300 μm	• สีของแผ่นลอก	โปร่งใส

ประเภทของสินค้า

- ความหนาที่มีจำหน่าย 100µm, 150µm, 200µm, 250µm, 300µm, 350µm

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยืดตัวเมื่อขาด	100 %	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	130 °C
• Ageing resistance (UV)	ดีมาก	• ทนต่อแรงเค้นแบบสถิตที่ 23°C	good
• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	80 °C	• ทนต่อแรงเค้นแบบสถิตที่ 40°C	good



tesa® 75730

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การยึดเกาะบน

- | | | | |
|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------|---------|
| • การยึดเกาะกับกระจก (เริ่มต้น) | 12.5 N/cm | • การยึดเกาะกับ PE (เริ่มต้น) | 8 N/cm |
| • การยึดเกาะกับกระจก (หลังจาก 3 วัน) | 13 N/cm | • การยึดเกาะกับ PE (หลังจาก 3 วัน) | 9 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น) | 13 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น) | 14 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 3 วัน) | 14 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 3 วัน) | 15 N/cm |

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเท ซา ยินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=75730>