



tesa® 68740

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปฟิล์มสีดำ กาวสองหน้า 30ไมครอน

รายละเอียดสินค้า

tesa® 68740 เป็นเทปกาวสองหน้า สีดำ ประกอบด้วย backing ชนิดPETสีดำและกาวtackified acrylic

tesa® 68740 คุณสมบัติเฉพาะ

- ความหนา: 30ไมครอน
- ระดับการยึดเกาะดี
- ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีเยี่ยม
- มีประสิทธิภาพและการทำงานได้ดีเยี่ยมในการ converting

สาขาการใช้งาน

- การเคลือบวัสดุกันกระแทกเข้ากับจอแอลซีดี
- การติดฟอยล์สะท้อนเข้ากับกรอบจอแอลซีดี
- การต่อฟิล์มพลาสติกแผ่นบาง

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	PET film	• ความหนารวม	30 µm
• ประเภทของกาว	Tackified Acrylic	• สี	สีดำ

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยืดตัวเมื่อขาด	50 %	• ทนต่อความชื้น	ดีมาก
• ความทนต่อแรงดึง	20 N/cm	• ทนต่อน้ำยาปรับผ้านุ่ม	ดี
• Ageing resistance (UV)	ดีมาก	• ทนต่อสารเคมี	ดี
• การติด	ต่ำ	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 23°C	ดีมาก
• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	100 °C	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 40°C	ดี
• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลาสั้น	200 °C		



tesa® 68740

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับ ABS (เริ่มต้น)	4.4 N/cm	• การยึดเกาะกับ PET (หลังจาก 14 วัน)	5.2 N/cm
• การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 14 วัน)	5.8 N/cm	• การยึดเกาะกับ PP (เริ่มต้น)	1.4 N/cm
• การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (เริ่มต้น)	3.9 N/cm	• การยึดเกาะกับ PP (หลังจาก 14 วัน)	2.8 N/cm
• การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (หลังจาก 14 วัน)	5.3 N/cm	• การยึดเกาะกับ PS (เริ่มต้น)	3.4 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น)	5.3 N/cm	• การยึดเกาะกับ PS (หลังจาก 14 วัน)	5 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 14 วัน)	6.5 N/cm	• การยึดเกาะกับ PVC (เริ่มต้น)	4.1 N/cm
• การยึดเกาะกับ PE (เริ่มต้น)	1.5 N/cm	• การยึดเกาะกับ PVC (หลังจาก 14 วัน)	7.3 N/cm
• การยึดเกาะกับ PE (หลังจาก 14 วัน)	2 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น)	4.5 N/cm
• การยึดเกาะกับ PET (เริ่มต้น)	3.8 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน)	5.9 N/cm

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความหลากหลายของLiner :

PV20 กระดาษกลาสซินสีน้ำตาล/โลโก้ฟ้า (71µm; 82 ก./ตรม.)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทาง เท ซ่า ยินดีให้คำปรึกษา