



tesa® 68567

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปฟิล์มใสกาบสองหน้า ลอกออกได้ 100 ไมครอน

รายละเอียดสินค้า

tesa® 68567 เป็นเทปกาบสองหน้า ประกอบด้วย backing ชนิด PET โปร่งใสและกาบชนิดพิเศษที่สามารถลอกออกได้บนด้านหนึ่งและอีกด้านหนึ่งเป็นกาบ tackified acrylic

tesa® 68567 คุณสมบัติ :

- สามารถลอกเทปกาบออกได้อย่างถาวรบนพื้นผิววัสดุหลายชนิด เช่น PC / ABS / PI / โลหะ
- กาบอะคริลิกแรงเชื่อมยึดสูงมีกำลังในการยึดเกาะและทนต่อแรงเฉือน (shear) สูง
- ทนต่อสภาพแวดล้อมดีเยี่ยม
- มีประสิทธิภาพและใช้งานได้ดีในกระบวนการ converting

สาขาการใช้งาน

- การติด FPC ที่ลอกออกได้
- การปิดผนึกตัวยึดปะเก็นโฟม
- การติดชั่วคราวก่อนที่จะมีการติดโดยเครื่องจักร

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	PET film	• สี	โปร่งใส
• ประเภทของกาบ	Tackified Acrylic	• ความหนาของแผ่นลอก	71 µm
• ประเภทของแผ่นลอก	glassine	• น้ำหนักของแผ่นลอก	82 g/m²
• ความหนารวม	100 µm	• สีของแผ่นลอก	logo สีขาว/แดง

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Ageing resistance (UV)	ดีมาก	• ทนต่อน้ำยาปรับผ้านุ่ม	ดีมาก
• ทนต่อความชื้น	กลาง	• แกะออกได้หลังจาก 14 วัน (85°C, ความชื้นสัมพัทธ์ 95%)	ดีมาก



tesa® 68567

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับ ABS (เริ่มต้น)	7.6 N/cm	• การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 14 วัน)	14.7 N/cm
• การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 14 วัน)	11 N/cm	• การยึดเกาะกับ PC (ด้านที่มีเทปปิด, หลังจาก 14 วัน)	0.9 N/cm
• การยึดเกาะกับ ABS (ด้านที่มีเทปปิด, หลังจาก 14 วัน)	0.9 N/cm	• การยึดเกาะกับ PC (ด้านที่มีเทปปิด, เริ่มต้น)	0.8 N/cm
• การยึดเกาะกับ ABS (ด้านที่มีเทปปิด, เริ่มต้น)	0.9 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น)	8.9 N/cm
• การยึดเกาะกับกระจก (เริ่มต้น)	9.5 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน)	11.4 N/cm
• การยึดเกาะกับกระจก (หลังจาก 14 วัน)	11.3 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (ด้านที่มีเทปปิด, หลังจาก 14 วัน)	0.7 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น)	9.9 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (ด้านที่มีเทปปิด, เริ่มต้น)	0.5 N/cm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเท ซ่า ยินดีให้คำปรึกษา