



tesa® 6928

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



tesa® 6928

รายละเอียดสินค้า

tesa® 6928 เป็นเทปกาสองหน้าแบบใสที่ประกอบด้วยแผ่นรองหลัง PET และกาวอะคริลิก เนื่องจากคุณสมบัติพิเศษ tesa® 6928 มาพร้อมกับชั้นขยายออกเพื่อความสะดวกในการลอกออก

คุณสมบัติ:

- ความสมดุลที่ยอดเยี่ยมของการยึดเกาะ
- ประสิทธิภาพการติดที่ปลอดภัยสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเบา
- การยึดเกาะที่เพียงพอแม้กับพื้นผิวที่สำคัญ เช่น โฟมและวัสดุยางที่หลากหลาย และที่อุณหภูมิสูงขึ้น
- แรงยึดเริ่มต้นสูงเพื่อจับกับพื้นผิวพันธะทันที

สาขาการใช้งาน

- ปิดช่องจดหมายและกล่องกระดาษ
- การติดชิ้นส่วนพลาสติก ABS ในอุตสาหกรรมยานยนต์
- การติดตั้งโปรไฟล์ตกแต่ง และการขึ้นรูปในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	PET film	• สี	โปร่งใส
• ประเภทของกาว	Tackified Acrylic	• ความหนาของแผ่นลอก	69 µm
• ประเภทของแผ่นลอก	กระดาษ	• น้ำหนักของแผ่นลอก	80 g/m ²
• ความหนารวม	125 µm	• สีของแผ่นลอก	สีน้ำตาล

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยึดตัวเมื่อขาด	50 %	• ความต้านทานความร้อนที่อุณหภูมิสูงสุด	40 °C
• ความทนต่อแรงดึง	20 N/cm	• ทนต่อความชื้น	ดีมาก
• Ageing resistance (UV)	ดีมาก	• ทนต่อน้ำยาปรับผ้านุ่ม	ดี
• การติด	ดีมาก	• ทนต่อสารเคมี	ดี
• การทนต่ออุณหภูมิระยะยาว	100 °C	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 23°C	ดี
• การทนต่ออุณหภูมิระยะสั้น	200 °C	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 40°C	ดี



tesa® 6928

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับ ABS (เริ่มต้น)	8.2 N/cm	• การยึดเกาะกับ PET (หลังจาก 14 วัน)	8.7 N/cm
• การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 14 วัน)	9.7 N/cm	• การยึดเกาะกับ PP (เริ่มต้น)	4.8 N/cm
• การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (เริ่มต้น)	8.1 N/cm	• การยึดเกาะกับ PP (หลังจาก 14 วัน)	6.4 N/cm
• การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (หลังจาก 14 วัน)	11.1 N/cm	• การยึดเกาะกับ PS (เริ่มต้น)	8.8 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น)	10.3 N/cm	• การยึดเกาะกับ PS (หลังจาก 14 วัน)	9.4 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 14 วัน)	11.5 N/cm	• การยึดเกาะกับ PVC (เริ่มต้น)	7.2 N/cm
• การยึดเกาะกับ PE (เริ่มต้น)	4.9 N/cm	• การยึดเกาะกับ PVC (หลังจาก 14 วัน)	10.1 N/cm
• การยึดเกาะกับ PE (หลังจาก 14 วัน)	5.4 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น)	9.6 N/cm
• การยึดเกาะกับ PET (เริ่มต้น)	7.4 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน)	12 N/cm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเท ซา ยินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=06928>