




tesa® 75715

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



รายละเอียดสินค้า

tesa® 75715 เป็นเทปสีดาสองด้านที่มี backing เป็น PET กาวโพลีเมตติวตซ์แรงกระแทกแบบใหม่

tesa® 75715 คุณสมบัติ:

- ความหนา: 150 µm
- ประสิทธิภาพการกระแทกสูงมาก
- ทนต่อแรงกระแทกจากความร้อนได้สูงมาก
- แรงยึดเหนี่ยวสูงมากแม้กับวัสดุที่มีพลังงานพื้นผิวต่ำ
- คุณสมบัติด้านแรงผลักที่ดีเพื่อป้องกันการยกตัว
- นำกลับมาใช้ใหม่ได้ดีและความสามารถในการตัดแบบตายตัว
- กันซึม

สาขาการใช้งาน

- ความต้องการติดตั้งแผงสัมผัส เลนส์หรือหน้าจอ และฝาครอบด้านหลังที่ต้องการความทนทานต่อแรงกระแทกสูง
- การติดตั้งจอแสดงผล
- ติดตั้งดีไซน์ขอบจอโค้ง 3 มิติหรือบางเฉียบ
- ติดตั้งแบบกันน้ำ

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	PETP	• สี	สีดำ
• ประเภทของกาว	modified acrylic	• ความหนาของแผ่นลอก	50 µm
• ประเภทของแผ่นลอก	PET	• น้ำหนักของแผ่นลอก	72 g/m ²
• ความหนารวม	150 µm	• สีของแผ่นลอก	โปร่งใส

ประเภทของสินค้า

- ความหนาที่มีจำหน่าย 100µm, 150µm, 200µm, 250µm, 300µm, 350µm

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยึดตัวเมื่อขาด	100 %	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลานั้น	130 °C
• Ageing resistance (UV)	ดีมาก	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 23°C	good
• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	80 °C	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 40°C	good



tesa® 75715

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การยึดเกาะบน

- | | | | |
|--------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| • การยึดเกาะกับกระจก (เริ่มต้น) | 11 N/cm | • การยึดเกาะกับ PE (เริ่มต้น) | 6 N/cm |
| • การยึดเกาะกับกระจก (หลังจาก 3 วัน) | 12 N/cm | • การยึดเกาะกับ PE (หลังจาก 3 วัน) | 7 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น) | 10 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น) | 12 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 3 วัน) | 11 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 3 วัน) | 13 N/cm |

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ซ้ำ นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมดย ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=75715>