



tesa® 68646

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปกาสองหน้า ชนิด non-woven สีเงิน ความหนา 140ไมครอน

รายละเอียดสินค้า

tesa® 68646 เป็นเทปกาสองด้าน โปร่งแสง ประกอบด้วย backing ชนิด non-woven backing และกา tackified acrylic

tesa® 68646 มีคุณสมบัติเฉพาะคือ

- ระดับการยึดเกาะสูงบนผิวโฟม, พลาสติก และ พื้นผิวโลหะชนิดต่างๆ
- ทนต่ออุณหภูมิได้ดีเยี่ยม
- คุณสมบัติการ converting ที่ดี

สาขาการใช้งาน

- การติดและประกอบส่วนประกอบในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- การติดป้ายชื่อ
- การติดผิวโฟมและผ้าสักหลาด

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|---------------|-------------------|--------------|----------|
| • ตัวเทป | non-woven | • ความหนารวม | 140 µm |
| • ประเภทของกา | Tackified Acrylic | • สี | โปร่งแสง |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|-------|
| • Ageing resistance (UV) | ดีมาก | • ทนต่อความชื้น | ดีมาก |
| • การติด | ดีมาก | • ทนต่อน้ำยาปรับผ้านุ่ม | กลาง |
| • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว | 80 °C | • ทนต่อสารเคมี | ดี |
| • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลาสั้น | 200 °C | • ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 23°C | ดี |

การยึดเกาะบน

- | | | | |
|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| • การยึดเกาะกับ ABS (เริ่มต้น) | 9 N/cm | • การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 14 วัน) | 12.2 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 14 วัน) | 11.2 N/cm | • การยึดเกาะกับ PE (เริ่มต้น) | 4.3 N/cm |
| • การยึดเกาะกับกระจก (เริ่มต้น) | 9.9 N/cm | • การยึดเกาะกับ PE (หลังจาก 14 วัน) | 4.6 N/cm |
| • การยึดเกาะกับกระจก (หลังจาก 14 วัน) | 10.4 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น) | 9.8 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น) | 10.2 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน) | 12.1 N/cm |



tesa® 68646

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความหลากหลายของ liner:

PV20 ชับกลาสชั้นสีน้ำตาล / โลโก้ tesa สีฟ้า

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทาง เท ซ่า ยินดีให้คำปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=68646>