



tesa® 62516

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปโฟม PE กาวสองหน้า

รายละเอียดสินค้า

tesa® 62516 เป็นเทปโฟม PE กาวสองด้าน สำหรับการใช้งานการติดประกอบที่มีน้ำหนักเบา ประกอบด้วย backing เป็น โฟม PE ที่มีความอ่อนตัวสูงและกาว tackified acrylic

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ :

- โฟมหนามีคุณสมบัติในการปิดเต็มเต็มช่องว่างได้ดี
- ระดับการยึดเกาะที่สูงในท้ายที่สุดสำหรับคุณภาพการยึดเกาะที่เชื่อถือได้
- โฟมนุ่ม ขึ้นรูปได้ง่าย ปรับตัวได้กับพื้นผิวโครงสร้าง
- เหมาะอย่างยิ่งกับการใช้งานภายนอก งานกลางแจ้ง: ทนต่อรังสียูวี, น้ำและทนการเสื่อมสภาพ
- เหมาะสำหรับการทำงานแบบแมนนวลและแบบอัตโนมัติ

สาขาการใช้งาน

- การติดประกอบขอบตกแต่งและโครงร่าง (profile)
- รางกันชน (Bumper rails) ในตู้แช่แข็งเชิงพาณิชย์

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|----------------|-------------------|---------------|------------|
| • ตัวเทป | PE foam | • ความหนาแน่น | 1600 µm |
| • ประเภทของกาว | Tackified Acrylic | • สี | สีดำ/สีขาว |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|--------------------------|---------|--------------------------------|-------|
| • การยึดตัวเมื่อขาด | 180 % | • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว | 80 °C |
| • ความทนต่อแรงดึง | 12 N/cm | • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลานั้น | 80 °C |
| • Ageing resistance (UV) | ดีมาก | • ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 23°C | ดี |
| • การติด | ดี | • ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 40°C | ดี |



tesa® 62516

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับ ABS (เริ่มต้น)	4 N/cm	• การยึดเกาะกับ PET (เริ่มต้น)	5 N/cm
• การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 14 วัน)	13.5 N/cm	• การยึดเกาะกับ PET (หลังจาก 14 วัน)	13.5 N/cm
• การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (เริ่มต้น)	7.5 N/cm	• การยึดเกาะกับ PP (เริ่มต้น)	0.9 N/cm
• การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (หลังจาก 14 วัน)	13.5 N/cm	• การยึดเกาะกับ PP (หลังจาก 14 วัน)	1.2 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น)	7.5 N/cm	• การยึดเกาะกับ PVC (เริ่มต้น)	5.5 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 14 วัน)	13.5 N/cm	• การยึดเกาะกับ PVC (หลังจาก 14 วัน)	13.5 N/cm
• การยึดเกาะกับ PE (เริ่มต้น)	0.9 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น)	13.5 N/cm
• การยึดเกาะกับ PE (หลังจาก 14 วัน)	1.2 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน)	13.5 N/cm

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความหลากหลายของไลน์อร์:

PV0 กระดาษพลาสติกสีน้ำตาล (70µm)

PV6 โลเนอร์ฟิล์มสีแดง (80µm)

การยึดเกาะ:

-การยึดเกาะแรกเริ่ม: โฟมแยกฉีกบนพื้นเหล็ก

-หลังจาก 14 วัน: โฟมแยกฉีกบนเหล็ก, อะลูมิเนียม, ABS, PC, PET, PVC

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา