



tesa® 68559

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปฟิล์มใส กาวสองหน้า ปรับตัวติดแน่นสนิทกับพื้นผิวในทุกมิติ 20ไมครอน

รายละเอียดสินค้า

tesa 68559 เป็นเทปโปร่งใส กาวสองด้าน ประกอบด้วย backing ชนิด PET ที่บาง มีคุณสมบัติอ่อนตัวติดแน่นสนิทได้ง่ายกับพื้นผิวหลากหลายมิติและกาว tackified acrylic

tesa 68559 มีคุณสมบัติคือ:

- ความหนา: 20ไมครอน
- ระดับการยึดเกาะสูง เมื่อเทียบกับความหนาที่ต่ำ
- อ่อนตัวติดแน่นสนิทได้ดีเยี่ยมกับพื้นผิวหลากหลายมิติและปรับแนสนิทเข้ากับพื้นผิวโค้งได้ดี
- ทนต่อสภาพแวดล้อมรุนแรงได้ดี

สาขาการใช้งาน

- การติดฟิล์มสะท้อนแสงเข้ากับกรอบจอแอลซีดี
- การต่อฟิล์มพลาสติกแผ่นบาง

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	PET film	• ความหนารวม	20 µm
• ประเภทของกาว	Tackified Acrylic	• สี	โปร่งใส

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยึดตัวเมื่อขาด	50 %	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	100 °C
• ความทนต่อแรงดึง	7 N/cm	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลาสั้น	200 °C
• Ageing resistance (UV)	ดีมาก	• ทนต่อความชื้น	ดีมาก
• การติด	ต่ำ	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 23°C	กลาง



tesa® 68559

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับ ABS (เริ่มต้น)	4.5 N/cm	• การยึดเกาะกับ PET (หลังจาก 14 วัน)	5.6 N/cm
• การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 14 วัน)	5.2 N/cm	• การยึดเกาะกับ PP (เริ่มต้น)	1.7 N/cm
• การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (เริ่มต้น)	4 N/cm	• การยึดเกาะกับ PP (หลังจาก 14 วัน)	2.8 N/cm
• การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (หลังจาก 14 วัน)	5.9 N/cm	• การยึดเกาะกับ PS (เริ่มต้น)	3.6 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น)	5.2 N/cm	• การยึดเกาะกับ PS (หลังจาก 14 วัน)	5.2 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 14 วัน)	6 N/cm	• การยึดเกาะกับ PVC (เริ่มต้น)	3.7 N/cm
• การยึดเกาะกับ PE (เริ่มต้น)	1.7 N/cm	• การยึดเกาะกับ PVC (หลังจาก 14 วัน)	6.7 N/cm
• การยึดเกาะกับ PE (หลังจาก 14 วัน)	2.4 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น)	5.2 N/cm
• การยึดเกาะกับ PET (เริ่มต้น)	4.1 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน)	6.8 N/cm

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความหลากหลายของ liner:

PV40 กระดาษพลาสติกสีขาว/โลโก้สีแดง (71µm; 82 ก./ตรม.)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา