



tesa® 62573

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

tesa® 62573 เป็นเทปใส กาวสองหน้า ซึ่งประกอบด้วย backing ชนิด PET ที่มีกาวชนิดพิเศษที่ถอดออกได้ด้านหนึ่ง และกาว tackified acrylic อีกด้านหนึ่ง

คุณสมบัติของ tesa® 62573:

- ความหนา: 50µm
- ระดับการยึดเกาะต่ำที่ด้านเปิด ระดับการยึดเกาะสูงที่ด้านที่ปิดไว้
- ทนทานต่อสภาวะแวดล้อมที่ต้องการได้ดียเยี่ยม
- ประสิทธิภาพการจัดการที่ดีมากในกระบวนการแปรรูป
- โลเนอร์ PET สองด้าน (ด้านในถอดง่าย 36µm / ด้านนอกปล่อยแน่น 50µm)
- แผ่นซับ PET สองด้านสีต่างกัน รุ่น PV55 (ใสด้านติดตัว / สีฟ้าด้านยึดเกาะสูง)

สาขาการใช้งาน

- การติดบนพื้นผิวที่แตกต่างกัน 2 แบบ โดยแผ่นหนึ่งติดง่าย และอีกแผ่นติดยาก
- ติดฟิล์มกันรอยที่จะถูกลอกออกหลังจากการขนส่งหรือการเก็บรักษา

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	PET film	• ความหนารวม	50 µm
• ประเภทของกาว	Tackified Acrylic	• สี	โปร่งใส
• ประเภทของแผ่นลอก	ฟิล์ม PET		

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยึดตัวเมื่อขาด	50 %	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	200 °C
• ความทนต่อแรงดึง	20 N/cm	• ทนต่อความชื้น	ดีมาก
• Ageing resistance (UV)	ดีมาก	• ทนต่อสารเคมี	ดีมาก
• การติด	กลาง	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 23°C	ดี
• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	100 °C	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 40°C	กลาง



tesa® 62573

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับ ABS (เริ่มต้น)	1.7 N/cm	• การยึดเกาะกับ PC (ด้านที่มีเทปปิด, หลังจาก 14 วัน)	9.5 N/cm
• การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 14 วัน)	1.9 N/cm	• การยึดเกาะกับ PC (ด้านที่มีเทปปิด, เริ่มต้น)	8.3 N/cm
• การยึดเกาะกับ ABS (ด้านที่มีเทปปิด, หลังจาก 14 วัน)	7.8 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น)	1.4 N/cm
• การยึดเกาะกับ ABS (ด้านที่มีเทปปิด, เริ่มต้น)	6.8 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน)	1.5 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น)	1.7 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (ด้านที่มีเทปปิด, หลังจาก 14 วัน)	8.6 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 14 วัน)	1.7 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (ด้านที่มีเทปปิด, เริ่มต้น)	7 N/cm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา