



tesa® 68551

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

tesa® 68551 เป็นเทปใสกาวสองหน้า ประกอบด้วย backing ชนิดฟิล์ม PET บาง ๆ และกาว tackified acrylic

คุณสมบัติ tesa® 68551 โดยเฉพาะ

- ความหนา: 40 µm
- ระดับการยึดเกาะสูง
- เข้ารูปและปรับให้เข้ากับพื้นผิวโค้งได้ดีเยี่ยม
- ทนทานต่อสภาวะแวดล้อมที่ต้องการได้ดียิ่ง

สาขาการใช้งาน

- การติดป้ายและป้ายโลหะหรือพลาสติก
- ติดฟิล์มสะท้อนแสงเข้ากับกรอบ LCD
- ประกบฟิล์มพลาสติกบาง

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|----------------|-------------------|--------------|---------|
| • ตัวเทป | PET film | • ความหนารวม | 40 µm |
| • ประเภทของกาว | Tackified Acrylic | • สี | โปร่งใส |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| • การยึดตัวเมื่อขาด | 50 % | • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว | 200 °C |
| • ความทนต่อแรงดึง | 7 N/cm | • ทนต่อความชื้น | ดีมาก |
| • Ageing resistance (UV) | ดีมาก | • ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 23°C | ดี |
| • การติด | กลาง | • ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 40°C | กลาง |
| • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว | 100 °C | | |

การยึดเกาะบน

- | | | | |
|---|----------|---------------------------------------|----------|
| • การยึดเกาะกับ ABS (เริ่มต้น) | 6.8 N/cm | • การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 14 วัน) | 9.4 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 14 วัน) | 7.7 N/cm | • การยึดเกาะกับ PET (เริ่มต้น) | 6.2 N/cm |
| • การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (เริ่มต้น) | 6.5 N/cm | • การยึดเกาะกับ PET (หลังจาก 14 วัน) | 6.8 N/cm |
| • การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (หลังจาก 14 วัน) | 7.6 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น) | 7.7 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น) | 8 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน) | 8.8 N/cm |



tesa® 68551

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รุ่นไลน์:

กระดาษแก้วโลโก้ PV40 สีขาว/แดง (71µm)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทาง เท ซ่า ยินดีให้คำปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=68551>