



tesa® 60615


Bond & Detach

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

150µm d/s Bond & Detach Tape

Product Description

tesa® 60615 เป็นเทปกาวยางสองหน้า ซึ่งสามารถลอกออกได้อย่างง่ายดาย โดยการยืดกาวย



คุณสมบัติพิเศษ:

- ความหนา: 150µm
- ทนต่อแรงกระแทกได้ดี
- แรงยึดเกาะสูงมาก
- ลอกออกได้ง่ายด้วยการยืดกาวย แม้ยึดติดเป็นเวลานาน
- ลอกออกได้โดยไม่ทิ้งคราบกาวย

คุณสมบัติ

- Thickness: 150µm
- Good push out
- High bonding strength
- Easy removability by stretching the adhesive, even after a long bonding time
- Residue free removability

การใช้งาน

- การติดตั้งแบตเตอรี่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถถอดเพื่อซ่อมแซม หรือรีไซเคิลได้ง่าย
- การติดตั้งชิ้นส่วนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถาวร สามารถถอดเพื่อซ่อมแซม หรือรีไซเคิลได้ง่าย

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

• Backing	none	• Total thickness	150 µm
• Type of adhesive	ชนิดพิเศษ	• Color	สีขาว
• Type of liner	glassine	• Color of liner	สีน้ำตาล



tesa® 60615

Bond & Detach

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| • Removability after 14 days (23°C) | ดี | • Static shear resistance at 40°C | ดีมาก |
| • Residue-free removability | ใช่ | • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว | 60 °C |
| • Static shear resistance at 23°C | ดีมาก | • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลารสั้น | 90 °C |

ค่าการยึดเกาะ

- | | | | |
|---|--------|-------------------------------------|---------|
| • Adhesion to Aluminium (initial) | 9 N/cm | • Adhesion to PC (initial) | 9 N/cm |
| • Adhesion to Aluminium (after 14 days) | 9 N/cm | • Adhesion to PC (after 14 days) | 9 N/cm |
| • Adhesion to Magnesium (initial) | 7 N/cm | • Adhesion to Steel (initial) | 12 N/cm |
| • Adhesion to Magnesium (after 14 days) | 7 N/cm | • Adhesion to Steel (after 14 days) | 12 N/cm |

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ซ้ำ นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=60615>