



tesa® 69806

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

tesa® 69806 เป็นเทปแสดงผลแบบใสที่รักษาด้วยแสงยูวี ออกแบบมาสำหรับการเคลือบพื้นผิวพลาสติก

คุณสมบัติพิเศษ:

- ระบายอากาศได้ดีเยี่ยมแม้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
- ประสิทธิภาพการเติมช่องว่างที่ยืดหยุ่น
- ทนต่ออุณหภูมิ ความชื้น และรังสี UV ได้ดีเยี่ยม
- แรงยึดเกาะสูงมาก
- ลอกไลเนอร์ได้เรียบเนียน
- ผลิตภายใต้สภาพแวดล้อมห้องสะอาด

สาขาการใช้งาน

- สารละลายพิเศษสำหรับการเคลือบพื้นผิวพลาสติกใสด้วยแสง
- การเคลือบฟิล์มกับพื้นผิวแข็งของการเคลือบพื้นผิวแข็งสองแผ่น
- การยึดจอแสดงผลเพื่อครอบกระจกหรือแผงสัมผัส
- จอแสดงผลอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์โดยใช้ PC, PMMA

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|--------------------|-----------|----------------------------------|---------|
| • ตัวเทป | none | • ความหนาของเทป | 150 µm |
| • ประเภทของกาว | อะครีลิก | • ความหนาของแผ่นลอกที่ดึงออกง่าย | 50 µm |
| • ประเภทของแผ่นลอก | ฟิล์ม PET | • ความหนาของแผ่นลอกแบบติดแน่น | 100 µm |
| • สี | โปร่งใส | • สีของแผ่นลอก | โปร่งใส |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------------------|------|-----------------------|-------|
| • Ageing resistance (UV) | ดี | • ดัชนีการหักเหของแสง | 1.48 |
| • การติด | ดี | • ทนต่อความชื้น | ดี |
| • การส่งผ่าน (380 - 780 นาโนเมตร) | 99 % | • หมอก | 0.3 % |

การยึดเกาะบน

- | | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| • การยึดเกาะกับกระจก (เริ่มต้น) | 11.9 N/cm | • การยึดเกาะกับ PET (เริ่มต้น) | 8.4 N/cm |
| • การยึดเกาะบนกระจก (หลังการกระตุ้นด้วยรังสียูวี) | 12 N/cm | • การยึดเกาะบน PET (หลังการกระตุ้นด้วยรังสียูวี) | 8.1 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น) | 12.3 N/cm | • การยึดเกาะกับ PMMA (เริ่มต้น) | 11.5 N/cm |
| • การยึดเกาะบน PC (หลังการกระตุ้นด้วยรังสียูวี) | 10.3 N/cm | • การยึดเกาะบน PMMA (หลังการกระตุ้นด้วยรังสียูวี) | 9.3 N/cm |

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=69806>



tesa® 69806

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

- โปรดดูข้อมูลทางเทคนิคการบ่มด้วยแสงยูวีเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสุงค์ ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค่า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้ เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=69806>