



tesa® ACXplus 7808

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



tesa® ACX^{plus} Black Line 800 ไมครอน

รายละเอียดสินค้า

tesa® ACX^{plus} 7808 เป็นเทปโฟมอะคริลิกสีดำเข้ม สำหรับติดตั้งชิ้นส่วนงานภายนอก เป็นเทปที่ทนต่อ cold shock ได้ดีด้วยคุณลักษณะของโฟมอะคริลิก มีการยึดเกาะที่ดีเยี่ยม แม้ในที่ อุณหภูมิต่ำมาก เนื่องจากมีคุณสมบัติ visco-elastic ทำให้ tesa® ACX^{plus} 7808 สามารถดูดซับและกระจาย dynamic และ static loads ได้อย่างดี คุณสมบัติที่โดดเด่นของ tesa® ACX^{plus} 7808 คือช่วยชดเชยแรงดึงเครียดทางกายภาพที่รุนแรง (physical stress) อันเนื่องมาจากความร้อนทำให้ชิ้นส่วนที่นำมายึดเกาะกันมีการขยายตัวที่แตกต่างกัน

คุณสมบัติ:

- เนื้อโฟมอะคริลิกที่เป็น Visco-elastic ช่วยชดเชยการยึดตัวที่แตกต่างกันของชิ้นส่วนที่นำมายึดเกาะกัน ที่เกิดจากความร้อน
- การทนต่อ cold shock ได้ดีเยี่ยม
- สีดำเข้มช่วยให้ดูสวยงามและทำให้มีความยืดหยุ่นสูงในการออกแบบ
- เนื้อโฟมอะคริลิกแบบเซลล์ปิดช่วยในการปิดผนึก ซิล เพื่อป้องกันการซึมผ่านของน้ำ
- ทนต่อความชื้นและรังสียูวีสูง

สาขาการใช้งาน

การติดฉลากงานภายนอก ของ

- ขอบตกแต่งและติดตั้งงาน moldings ด้านข้างตัวรถ
- ตราสัญลักษณ์
- สปอยเลอร์
- เสาอากาศ (Antennas)
- Pillar appliques

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	foamed acrylic	• ความหนาแน่น	800 µm
• ประเภทของกาว	modified acrylic	• สี	สีดำลึก
• ประเภทของแผ่นลอก	PE/PP protection film		

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยึดตัวเมื่อขาด	1400 %	• ทนต่อความชื้น	ดีมาก
• Ageing resistance (UV)	ดีมาก		



tesa® ACXplus 7808

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การยึดเกาะบน

- | | | | |
|--------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| • การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 14 วัน) | 22 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน) | 26 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 3 วัน) | 22 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 3 วัน) | 26 N/cm |
| • การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น) | 16 N/cm | | |

ข้อมูลเพิ่มเติม

PV 24 = โอลีนอร์ฟิล์ม HDPE สีฟ้าเคลือบซิลิโคน

PV 25 = โอลีนอร์กระดาษเคลือบ PE สีขาวเคลือบซิลิโคน

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา ที่สูงจน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=07808>