



tesa® 62936

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปโฟมกาวยาง PE Foam

รายละเอียดสินค้า

tesa® 62936 เป็นเทปโฟม PE กาวยางด้าน สำหรับการใช้งานการติดตั้งที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง ประกอบด้วย backing ชนิด PE โฟมที่อ่อนตัวสูงแนบติดไปกับทุกสภาพผิว และกาวยาง tackified acrylic

คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์:

- กาวยางเนกประสงค์ที่ให้การยึดเกาะสูงทันทีที่สัมผัสผิวใช้ได้กับพื้นผิวหลายประเภท
- แรงยึดเกาะเต็มรูปแบบที่ดีที่สุดสำหรับการยึดติดแน่นที่เชื่อถือได้
- ทนต่อ UV น้ำและอายุการใช้งานยาวนาน
- ขยายได้เพื่อเติมเต็มส่วนขยายตัวของวัสดุที่แตกแตงกันที่เกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ
- มีการยึดเกาะทันทีที่แข็งแรงแม้ใช้แรงกดทับต่ำ
- รองรับ cold shock ได้ดีมาก

สาขาการใช้งาน

- แผงผนังหุ้มภายใน
- แยกกันชนของตู้แช่แข็งในการพาณิชย์
- การฉนวนกันเสียงพลาสติกขึ้นรูป
- บานกระจกเงาและกระจกสี

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	PE foam	• ความหนารวม	1600 µm
• ประเภทของกาวยาง	Tackified Acrylic	• สี	สีดำ/สีขาว

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยึดตัวเมื่อขาด	175 %	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	80 °C
• ความทนต่อแรงดึง	9 N/cm	• ทนต่อสารเคมี	ดี
• Ageing resistance (UV)	ดี	• ทนต่อแรงเค้นแบบสถิตที่ 23°C	ดี
• การติด	ดี	• ทนต่อแรงเค้นแบบสถิตที่ 40°C	ดี
• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	80 °C		



tesa® 62936

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับ ABS (เริ่มต้น)	17 N/cm	• การยึดเกาะกับ PET (หลังจาก 14 วัน)	19 N/cm
• การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 14 วัน)	19 N/cm	• การยึดเกาะกับ PP (เริ่มต้น)	3 N/cm
• การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (เริ่มต้น)	15 N/cm	• การยึดเกาะกับ PP (หลังจาก 14 วัน)	7 N/cm
• การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (หลังจาก 14 วัน)	19 N/cm	• การยึดเกาะกับ PS (เริ่มต้น)	19 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น)	19 N/cm	• การยึดเกาะกับ PS (หลังจาก 14 วัน)	19 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 14 วัน)	19 N/cm	• การยึดเกาะกับ PVC (เริ่มต้น)	19 N/cm
• การยึดเกาะกับ PE (เริ่มต้น)	2 N/cm	• การยึดเกาะกับ PVC (หลังจาก 14 วัน)	19 N/cm
• การยึดเกาะกับ PE (หลังจาก 14 วัน)	3 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น)	16 N/cm
• การยึดเกาะกับ PET (เริ่มต้น)	15 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน)	19 N/cm

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความหลากหลายของ liner:

PV0 กระดาษ glassine สีน้ำตาล (71 µm)

PV14 กระดาษเคลือบ PE สีขาว (120 µm)

PV10 ฟิล์มสีแดง (120 µm)

tesa® 62936 ได้รับการทดสอบโดย TÜV Rheinland เยอรมนี

การทดสอบยืนยันประสิทธิภาพการยึดเกาะในระยะยาวหลังจากการทดสอบสภาพภูมิอากาศและทนต่ออุณหภูมิ 85 °C IEC 61215/61646 (รายงาน TÜV เลขที่ 21209595)

แรงยึดเกาะ:

- ค่าเริ่มแรก: โฟมฉีกขาด บนผิว PC, PS, PVC

- หลังจาก 14 วัน: โฟมฉีกขาด บนเหล็ก, อะลูมิเนียม, ABS, PC, PS, PET, PVC

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค่า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้ เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ ค่า ปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=62936>