



tesa® 68760

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปฟิล์มสีดำ กาวสองหน้า ลอกออกได้ 30ไมครอน

รายละเอียดสินค้า

tesa® 68560 เป็นเทปสีดำกาวสองหน้า ประกอบด้วย backing ชนิด PET สีดำและกาวชนิดพิเศษที่สามารถลอกออกได้บนด้านหนึ่งและอีกด้านหนึ่งเป็นกาว tackified acrylic

tesa® 68560 คุณสมบัติ :

- สามารถลอกเทปกาวออกได้อย่างถาวรบนพื้นผิววัสดุหลายชนิด เช่น PC / ABS / PI / โลหะ
- กาวอะคริลิกแรงเชื่อมยึดสูงมีกำลังในการยึดเกาะและทนต่อแรงเฉือน (shear) สูง
- ทนต่อสภาพแวดล้อมดีเยี่ยม
- มีประสิทธิภาพและใช้งานได้ดีในกระบวนการ converting

สาขาการใช้งาน

- การติด FPC ที่ลอกออกได้
- การปิดผนึกตัวยึดปะเก็นโฟม
- การติดชั่วคราวก่อนที่จะมีการติดโดยเครื่องจักร

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	PET film	• สี	สีดำ
• ประเภทของกาว	Tackified Acrylic	• ความหนาของแผ่นลอก	71 µm
• ประเภทของแผ่นลอก	glassine	• น้ำหนักของแผ่นลอก	82 g/m ²
• ความหนารวม	30 µm	• สีของแผ่นลอก	logo สีขาว/แดง

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Ageing resistance (UV)	ดีมาก	• ทนต่อน้ำยาปรับผ้านุ่ม	ดีมาก
• ทนต่อความชื้น	กลาง	• แกะออกได้หลังจาก 14 วัน (85°C, ความชื้นสัมพัทธ์ 95%)	ดีมาก



tesa® 68760

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับ ABS (เริ่มต้น)	3.8 N/cm	• การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 14 วัน)	6 N/cm
• การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 14 วัน)	4.9 N/cm	• การยึดเกาะกับ PC (ด้านที่มีเทปปิด, หลังจาก 14 วัน)	0.7 N/cm
• การยึดเกาะกับ ABS (ด้านที่มีเทปปิด, หลังจาก 14 วัน)	0.8 N/cm	• การยึดเกาะกับ PC (ด้านที่มีเทปปิด, เริ่มต้น)	0.7 N/cm
• การยึดเกาะกับ ABS (ด้านที่มีเทปปิด, เริ่มต้น)	0.8 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น)	4.2 N/cm
• การยึดเกาะกับกระจก (เริ่มต้น)	4.7 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน)	5.4 N/cm
• การยึดเกาะกับกระจก (หลังจาก 14 วัน)	5.3 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (ด้านที่มีเทปปิด, หลังจาก 14 วัน)	0.6 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น)	4.3 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (ด้านที่มีเทปปิด, เริ่มต้น)	0.4 N/cm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทาง เท ซ่า ยินดีให้คำปรึกษา