




tesa® 61385

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปฟิล์มสีดำ กาวสองหน้า ประสิทธิภาพสูง 150ไมครอน

รายละเอียดสินค้า

tesa® 61385 เป็นเทปกาวสองหน้าสีดำ backing ชนิด PET สีดำและกาว tackified acrylic

คุณสมบัติพิเศษ:

- ความหนา: 150ไมครอน
- มีแรงยึดเกาะสูงมาก

ทนต่อ push out ที่ดีมาก

- ทนต่อแรงกระแทก (shock) สูง
- ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีเยี่ยม
- เทปกาวสีดำทำให้ง่ายต่อการตรวจจับหรือเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการออกแบบ

สาขาการใช้งาน

- การติดเลนส์ในโทรศัพท์มือถือ
- การติดประกอบจอสัมผัส

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	PET film	• สี	สีดำ
• ประเภทของกาว	Tackified Acrylic	• ความหนาของแผ่นลอก	69 µm
• ประเภทของแผ่นลอก	glassine	• น้ำหนักของแผ่นลอก	80 g/m ²
• ความหนารวม	150 µm	• สีของแผ่นลอก	สีขาวพร้อมด้วย tesa logo

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยึดตัวเมื่อขาด	50 %	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	200 °C
• ความทนต่อแรงดึง	20 N/cm	• ทนต่อความชื้น	ดีมาก
• Ageing resistance (UV)	ดีมาก	• ทนต่อแรงเสียดทานแบบสถิตที่ 40°C	ดี
• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	100 °C		



tesa® 61385

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับ ABS (เริ่มต้น)	9.3 N/cm	• การยึดเกาะกับ PC (ด้านที่มีเทปปิด, หลังจาก 14 วัน)	19.2 N/cm
• การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 14 วัน)	13.1 N/cm	• การยึดเกาะกับ PC (ด้านที่มีเทปปิด, เริ่มต้น)	13.3 N/cm
• การยึดเกาะกับ ABS (ด้านที่มีเทปปิด, หลังจาก 14 วัน)	14.4 N/cm	• การยึดเกาะกับ PMMA (เริ่มต้น)	13.7 N/cm
• การยึดเกาะกับ ABS (ด้านที่มีเทปปิด, เริ่มต้น)	10.2 N/cm	• การยึดเกาะกับ PMMA (หลังจาก 14 วัน)	19.3 N/cm
• การยึดเกาะกับกระจก (เริ่มต้น)	14.4 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น)	14.1 N/cm
• การยึดเกาะกับกระจก (หลังจาก 14 วัน)	16.4 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน)	16.9 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น)	11.4 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (ด้านที่มีเทปปิด, หลังจาก 14 วัน)	16.9 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 14 วัน)	19.1 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (ด้านที่มีเทปปิด, เริ่มต้น)	14.6 N/cm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเท ซ่า ยินดีให้คำปรึกษา