



tesa® 68535

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปฟิล์มใส กาวสองหน้า anti-repulsion 80 ไมครอน

รายละเอียดสินค้า

tesa® 68535 เป็นเทปกาวสองด้าน ประกอบด้วย backing ชนิดฟิล์ม PET โปร่งใส และกาวชนิดพิเศษ anti-repulsion

คุณสมบัติ tesa® 68535 :

- ความหนา: 80 ไมครอน
- anti-repulsion ดีเยี่ยม
- การยึดเกาะสูงและต้านทานแรงเฉือนได้สูง
- ใช้งานได้ดีมากในกระบวนการ covering
- ทนต่อสภาพแวดล้อมรุนแรงได้ดีเยี่ยม

สาขาการใช้งาน

- การติดบนพื้นผิวโค้ง
- การติดบนพื้นดัดงอ
- การติด Antenna

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|----------------|-------------------|--------------|---------|
| • ตัวเทป | PET film | • ความหนารวม | 80 µm |
| • ประเภทของกาว | Tackified Acrylic | • สี | โปร่งใส |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-------------------------------|-------|---------------------------------|--------|
| • การติด | ดี | • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวล่ำสั้น | 140 °C |
| • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว | 85 °C | | |

การยึดเกาะบน

- | | | | |
|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| • การยึดเกาะกับ ABS (เริ่มต้น) | 6.2 N/cm | • การยึดเกาะกับ PET (เริ่มต้น) | 6.2 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 14 วัน) | 10.3 N/cm | • การยึดเกาะกับ PET (หลังจาก 14 วัน) | 9.8 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น) | 7.4 N/cm | • การยึดเกาะกับ PI (เริ่มต้น) | 7.3 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 14 วัน) | 10.9 N/cm | • การยึดเกาะกับ PI (หลังจาก 14 วัน) | 10.5 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ PE (เริ่มต้น) | 3.9 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น) | 7.3 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ PE (หลังจาก 14 วัน) | 5.4 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน) | 10 N/cm |



tesa® 68535

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความหลากหลายของ liner :

PV40 กระดาษกลาสสีเทา/โลโก้สีแดง (71µm; 82 ก./ตรม.)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสุงค์ ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=68535>