



tesa® 62505

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปโฟม PE กาวสองหน้า

รายละเอียดสินค้า

tesa® 62505 เป็นเทปโฟม PE กาวสองด้าน สำหรับการใช้งานการติดประกอบที่มีน้ำหนักเบา ประกอบด้วย backing เป็น โฟม PE ที่มีความอ่อนตัวสูงและกาว tackified acrylic
ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ :

- backing ที่เป็นโฟมบางสำหรับปิดช่องว่างจากการออกแบบที่ไม่ต้องการให้มองเห็น
- ระดับการยึดเกาะที่สูงในท้ายที่สุดสำหรับคุณภาพการยึดเกาะที่เชื่อถือได้
- โฟมอ่อนตัว ปรับตัวติดแนบสนิทได้กับพื้นผิวโครงสร้าง (structured) ไม่ราบเรียบ
- เหมาะอย่างยิ่งกับการใช้งานภายนอก งานกลางแจ้ง: ทนต่อรังสียูวี, น้ำและทนการเสื่อมสภาพ
- เหมาะสำหรับการทำงานแบบแมนนวลและแบบอัตโนมัติ

สาขาการใช้งาน

การติดประกอบของขอบตกแต่งและโครง profiles

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	PE foam	• ความหนาแน่น	500 µm
• ประเภทของกาว	Tackified Acrylic	• สี	สีดำ/สีขาว
• ประเภทของแผ่นลอก	glassine		

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยึดตัวเมื่อขาด	150 %	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	80 °C
• ความทนต่อแรงดึง	5 N/cm	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลานั้น	80 °C
• Ageing resistance (UV)	ดีมาก	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 23°C	ดี
• การติด	ดี	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 40°C	ดี



tesa® 62505

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับ ABS (เริ่มต้น)	3 N/cm	• การยึดเกาะกับ PET (เริ่มต้น)	3 N/cm
• การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 14 วัน)	9.5 N/cm	• การยึดเกาะกับ PET (หลังจาก 14 วัน)	9.5 N/cm
• การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (เริ่มต้น)	5 N/cm	• การยึดเกาะกับ PP (เริ่มต้น)	0.9 N/cm
• การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (หลังจาก 14 วัน)	9.5 N/cm	• การยึดเกาะกับ PP (หลังจาก 14 วัน)	1.2 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น)	5 N/cm	• การยึดเกาะกับ PVC (เริ่มต้น)	2 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 14 วัน)	9.5 N/cm	• การยึดเกาะกับ PVC (หลังจาก 14 วัน)	9.5 N/cm
• การยึดเกาะกับ PE (เริ่มต้น)	0.9 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น)	8.5 N/cm
• การยึดเกาะกับ PE (หลังจาก 14 วัน)	1.2 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน)	9.5 N/cm

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความหลากหลายของโลเนอร์:

PV0 กระดาษพลาสติกสีน้ำตาล (70µm)

PV6 โลเนอร์ฟิล์มสีแดง (80µm)

แรงยึดเกาะ:

-หลังจาก 14 วัน: โฟมฉีกแยกบนพื้นผิวเหล็ก, อะลูมิเนียม, ABS, PS, PET, PVC

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา