



tesa® 70350

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทป Bond & Detach โปร่งใส กาวสองหน้า 500ไมครอน

รายละเอียดสินค้า

tesa® 70350 เป็นเทปกาวสองด้าน สามารถดึงออกได้โดยการยืดแถบกาวในแนวระนาบ (แผ่นแถบกาว)

tesa® 70350 คุณสมบัติ :

- ความหนา: 500ไมครอน
- การยึดเกาะสูงมาก
- คุณสมบัติ push out และ shock resistance ชั้นสูง
- สามารถดึงออกได้แม้จะใช้งานเป็นระยะเวลานานโดยดึงยืดแถบกาวออก

สาขาการใช้งาน

- การยึดติดชั่วคราวของส่วนประกอบในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกระบวนการผลิต
- การติดส่วนประกอบแบบถาวรในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมด้วยทางเลือกที่จะถอดชิ้นส่วนเพื่อซ่อมแซมหรือการรีไซเคิล
- การติดชิ้นส่วนตกแต่ง ป้ายและแผ่นป้าย

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรีใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|--------------------|-----------|--------------|---------|
| • ตัวเทป | none | • ความหนารวม | 500 µm |
| • ประเภทของกาว | ชนิดพิเศษ | • สี | โปร่งใส |
| • ประเภทของแผ่นลอก | glassine | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|--------------------------------|-------|--------------------------------|-------|
| • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว | 60 °C | • ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 40°C | ดีมาก |
| • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลาสั้น | 90 °C | | |

การยึดเกาะบน

- | | | | |
|---|---------|---------------------------------------|---------|
| • การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (เริ่มต้น) | 16 N/cm | • การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 14 วัน) | 14 N/cm |
| • การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (หลังจาก 14 วัน) | 16 N/cm | • การยึดเกาะกับ PE (เริ่มต้น) | 12 N/cm |
| • การยึดเกาะกับแมกนีเซียม (เริ่มต้น) | 14 N/cm | • การยึดเกาะกับ PE (หลังจาก 14 วัน) | 12 N/cm |
| • การยึดเกาะกับแมกนีเซียม (หลังจาก 14 วัน) | 14 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น) | 23 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น) | 14 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน) | 23 N/cm |



tesa® 70350

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=70350>