


# tesa® 8854

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปกาวยางสองหน้า ชนิด non-woven สีขุ่น หนา 100µm

## รายละเอียดสินค้า

tesa® 68644 เป็นเทปโปร่งแสง กาวยางสองด้าน ประกอบด้วย backing ชนิด non-woven และกาวยาง tackified acrylic

tesa® 68644 มีคุณสมบัติเฉพาะคือ .

- ระดับการยึดเกาะสูงกับโพลีเอทิลีน, พลาสติกและ พื้นผิวโลหะ
- ทนต่ออุณหภูมิได้ดียอดเยี่ยม
- คุณสมบัติการ converting ที่ดี

## สาขาการใช้งาน

- การติดและประกอบส่วนประกอบในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- การติดป้ายชื่อ
- การเคลือบโพลีเอทิลีนและผ้าสักหลาด

## ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

## โครงสร้างผลิตภัณฑ์

|                    |                   |                     |          |
|--------------------|-------------------|---------------------|----------|
| • ตัวเทป           | non-woven         | • สี                | โปร่งแสง |
| • ประเภทของกาวยาง  | Tackified Acrylic | • ความหนาของแผ่นลอก | 71 µm    |
| • ประเภทของแผ่นลอก | glassine          | • สีของแผ่นลอก      | สีน้ำตาล |
| • ความหนารวม       | 100 µm            |                     |          |

## คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

|                          |       |                                |      |
|--------------------------|-------|--------------------------------|------|
| • Ageing resistance (UV) | ดีมาก | • ทนต่อน้ำยาปรับผ้านุ่ม        | กลาง |
| • การติด                 | ดีมาก | • ทนต่อสารเคมี                 | ดี   |
| • ทนต่อความชื้น          | ดีมาก | • ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 23°C | ดี   |

## การยึดเกาะบน

|                                       |          |                                       |          |
|---------------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|
| • การยึดเกาะกับ ABS (เริ่มต้น)        | 6.7 N/cm | • การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 14 วัน)   | 10 N/cm  |
| • การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 14 วัน)  | 8.2 N/cm | • การยึดเกาะกับ PE (เริ่มต้น)         | 3.4 N/cm |
| • การยึดเกาะกับกระจก (เริ่มต้น)       | 7.7 N/cm | • การยึดเกาะกับ PE (หลังจาก 14 วัน)   | 3.8 N/cm |
| • การยึดเกาะกับกระจก (หลังจาก 14 วัน) | 9.8 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น)       | 8.1 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น)         | 8.3 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน) | 9.4 N/cm |

# tesa® 8854

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

### ข้อมูลเพิ่มเติม

ความหลากหลายของ liner :

PV20 กระดาษกลาสซินสีน้ำตาล / โลโก้ tesa สีฟ้า

### ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=8854>