




tesa® 68546

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปฟิล์มใส กาวสองหน้า 5ไมครอน

Product Description

tesa® 68546 เป็นเทปโปร่งใสกาวสองด้าน ประกอบด้วย backing ชนิด ฟิล์ม PET บางพิเศษ และกาว tackified acrylic

tesa® 68546 คุณสมบัติ :

- ความหนา: 5ไมครอน
- ความหนาbacking : 2ไมครอน
- การถ่ายเทความร้อนดีเยี่ยม เนื่องจากมีความหนาน้ำต่ำมาก
- ระดับการยึดเกาะสูงเมื่อเทียบกับความหนาน้ำต่ำ
- มีคุณสมบัติ conformability ที่ดีเยี่ยม และปรับตัวเข้าได้กับพื้นผิวโค้ง
- ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีเยี่ยม

คุณสมบัติ

- Thickness: 5µm
- Backing thickness: 2µm
- Excellent heat transfer due to very low thickness
- High adhesion level relative to low thickness
- Excellent conformability and adjustment to curved surfaces
- Excellent resistance to demanding environmental conditions

การใช้งาน

- การติดส่วนกระจายความร้อน
- การติดเคลือบแผ่นเฟอร์ไรท์ใน NFC
- การอุดช่องที่บางมาก

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|---------|
| • Backing | PET film | • Total thickness | 5 µm |
| • Type of adhesive | Tackified Acrylic | • Color | โปร่งใส |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------------------------|--------|
| • Humidity resistance | ดีมาก | • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว | 80 °C |
| • Static shear resistance at 23°C | กลาง | • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลาคั้น | 140 °C |

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=68546>



tesa® 68546

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ค่าการยึดเกาะ

• Adhesion to ABS (initial)	2.1 N/cm	• Adhesion to PC (after 14 days)	3.1 N/cm
• Adhesion to ABS (after 14 days)	2.9 N/cm	• Adhesion to Steel (initial)	2.3 N/cm
• Adhesion to PC (initial)	1.7 N/cm	• Adhesion to Steel (after 14 days)	3.3 N/cm

ข้อมูลเพิ่มเติม

PV59: PET liners สองชั้น (23ไมครอน ลอกลอกได้ง่าย ด้านใน / 50ไมครอน ลอกออกแบบกระชับ ด้านนอก)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=68546>