




tesa® 66624

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



200µm d/s high shear resistance and easy activation PE foam tape

Product Description

tesa® 66624 เป็นเทปกาวยางสองหน้าสีดำ ประกอบด้วย backing โฟม PE ที่ดูดซับแรงกระแทก พร้อมกาวต้านทานแรงฉีกแบบใหม่

คุณสมบัติของ tesa® 66624

- ทนต่อแรงฉีกและป้องกันการยกตัวได้ดีเยี่ยมแม้ในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูงและความชื้นสูง
- ใช้งานง่ายภายใต้สภาวะที่จำกัด
- แรงยึดเกาะที่เหนือกว่าโดยพื้นผิวที่แตกต่างกัน
- ประสิทธิภาพการกันกระแทกที่โดดเด่น
- กันน้ำ
- ง่ายต่อการซ่อมแซม และความสามารถในการตัดได้คม

คุณสมบัติ

- Excellent shear resistance and anti-lifting even under high temperature and high humidity
- Easy activation under limited pressure condition
- Outstanding shock performance
- Waterproofness
- Good rework ability and die cut ability
- Superior push out strength by different substrates

การใช้งาน

- การติดตั้งหน้าจอและแผงสัมผัสในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และแล็ปท็อป
- การติดฝาหลังบนสมาร์ทโฟนและพีเจอาร์โฟน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตั้งบนพื้นผิวที่ไม่เรียบหรือการออกแบบที่โค้งมน
- การติดตั้งเลนส์กล้องและการติดตั้งชิ้นส่วนตกแต่ง
- การติดตั้งแบบกันน้ำ

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

• Backing	PE foam	• Color	สีดำ
• Type of adhesive	modified acrylic	• Color of liner	โปร่งใส
• Type of liner	PET	• Thickness of liner	50 µm
• Total thickness	200 µm		



tesa® 66624

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|--------------------------|---------|-----------------------------------|-------|
| • Elongation at break | 220 % | • Humidity resistance | ดี |
| • Tensile strength | 13 N/cm | • Static shear resistance at 40°C | ดีมาก |
| • Ageing resistance (UV) | ดี | | |

ค่าการยึดเกาะ

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| • Adhesion to ABS (initial) | 8.5 N/cm | • Adhesion to PE (initial) | 4.5 N/cm |
| • Adhesion to ABS (after 14 days) | 11.5 N/cm | • Adhesion to PE (after 14 days) | 4.8 N/cm |
| • Adhesion to Glass (initial) | 9.3 N/cm | • Adhesion to PMMA (initial) | 10.5 N/cm |
| • Adhesion to Glass (after 14 days) | 10.4 N/cm | • Adhesion to PMMA (after 14 days) | 12.5 N/cm |
| • Adhesion to PC (initial) | 10.8 N/cm | • Adhesion to Steel (initial) | 8.9 N/cm |
| • Adhesion to PC (after 14 days) | 13.8 N/cm | • Adhesion to Steel (after 14 days) | 10.5 N/cm |

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ซ้ำ นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็น ข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=66624>