



tesa® 88644

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปเยื่อกระดาษเคลือบสองชั้น 160 ไมครอน

Product Description

tesa® 88644 เป็นเทปเยื่อกระดาษเคลือบสองชั้นขนาด 160 ไมครอนซึ่งประกอบด้วยเนื้อเยื่อกระดาษ และกาวอะคริลิก

คุณสมบัติ:

- ยึดเกาะได้ดีกับพื้นผิวขรุขระต่างๆ
- การยึดเกาะที่เพียงพอกับพื้นผิวที่ไม่มีขั้ว
- แรงยึดที่ดีเยี่ยมที่อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น
- ประสิทธิภาพในการต่อต้านแรงดึงตัวได้ดี
- เหมาะสำหรับการใช้งานถาวร

คุณสมบัติ

- Good adhesion to a variety of polar surfaces
- Sufficient adhesion to non-polar surfaces
- Excellent holding power at escalated temperature
- Good Anti-repulsion performance
- Suitable for permanent applications

การใช้งาน

- การติดป้ายชื่อ
- การติดตั้งสวิตช์เมมเบรน
- การเคลือบโฟม
- การเคลือบสิ่งทอ

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

• Backing	non-woven	• Color	โปร่งแสง
• Type of adhesive	Tackified Acrylic	• Color of liner	logo สีขาว/น้ำเงิน
• Type of liner	กระดาษเคลือบ PE	• Thickness of liner	130 µm
• Total thickness	160 µm		

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Static shear resistance at 70°C	ดีมาก	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	80 °C
• Tack	ดี, กลาง	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลาสั้น	160 °C

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=88644>



tesa® 88644

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ค่าการยึดเกาะ

• Adhesion to ABS (initial)	7.7 N/cm	• Adhesion to PE (after 3 days)	5.1 N/cm
• Adhesion to ABS (after 3 days)	9.9 N/cm	• Adhesion to PET (initial)	6.5 N/cm
• Adhesion to Glass (initial)	8.3 N/cm	• Adhesion to PP (initial)	6.2 N/cm
• Adhesion to Glass (after 3 days)	9.7 N/cm	• Adhesion to PP (after 3 days)	8.1 N/cm
• Adhesion to PC (initial)	7.9 N/cm	• Adhesion to PVC (initial)	5.2 N/cm
• Adhesion to PC (after 3 days)	9.8 N/cm	• Adhesion to Steel (initial)	7.9 N/cm
• Adhesion to PE (initial)	3.8 N/cm	• Adhesion to Steel (after 3 days)	10.2 N/cm

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลการยึดติดกับเหล็กได้รับการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM-3300

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทาง เท ซ่า ยินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=88644>