

tesa® 7140

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



รายละเอียดสินค้า

tesa® 7140 Roll Masker เป็นการผสมผสานระหว่างเทป tesa® 7140 fineline และฟิล์มทนอุณหภูมิสูง tesa® 4380 PV3 สำหรับการมาสก์พื้นที่ขนาดใหญ่ในระหว่างการพ่นสีรถยนต์แบบทุโทเน

การผสมผสานของเทปและฟิล์มช่วยลดเวลาในกระบวนการ และลดการสูญเสียวัสดุที่ OEM เมื่อเทียบกับชุดแบบฟิล์มแบบสแตนด์อโลน ช่วยให้มั่นใจถึงการใช้มาสก์ที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ด้วยความทนทานต่ออุณหภูมิสูงสุดที่ 170°C/1 ชม. จึงช่วยให้กระบวนการลอกกาวแบบแห้งได้

อุปกรณ์ช่วยติดเทปที่ได้มาตรฐานและปรับแต่งได้สำหรับ tesa® 7140 Roll Masker เพื่อให้แน่ใจว่าติดเทปอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติหลัก:

- วัสดุทนอุณหภูมิสูงถึง 170°C
- เทปกั้นการฉีกขาดสูง ป้องกันการฉีกขาดขณะลอกออก
- ความเสี่ยงของการเกิดโอเวอร์สเปรย์และการเสียรูปของสีจะหมดไปจาก static film loading

สาขาการใช้งาน

tesa® 7140 Roll Masker เหมาะสำหรับการมาสก์ตัวรถทุโทเนอุณหภูมิสูง

ตัวอย่างแอปพลิเคชันคือ:

- เพ้นท์ตัวรถทุโทเน
- การมาสก์แบบอินไลน์ทุโทเน
- การมาสก์หน้าด้วยกระบวนการ dry demasking
- ปิดบังพื้นที่ขนาดใหญ่ที่อุณหภูมิ การอบแห้งสูง
- การทับซ้อนที่มีประสิทธิภาพ

เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพสูงสุด เป้าหมายของเราคือทำความเข้าใจการใช้งานของคุณอย่างถ่องแท้ (รวมถึงวัสดุที่เกี่ยวข้อง) เพื่อให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|----------------|-------------|--------------|--------|
| • ตัวเทป | PVC film | • ความหนารวม | 168 µm |
| • ประเภทของกาว | ยางธรรมชาติ | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-------------------|---------|---------------------------|--------|
| • ความทนต่อแรงดึง | 73 N/cm | • ทนต่ออุณหภูมิ (30 นาที) | 170 °C |
| • การยึดสี | ใช่ | • วัสดุในการมาสก์ | HDPE |
| • ขอบสีคมชัด | ใช่ | • แกะได้ง่าย | ใช่ |
| • ความหนาของมาสก์ | 30 µm | | |

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=7140RMHT4380>

tesa® 7140

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การยึดเกาะบน

- การยึดเกาะกับเหล็ก 4 N/cm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=7140RMHT4380>