



tesa® ACXplus 7062 High Adhesion

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ACX^{plus} แรงยึดเกาะสูง 500 ไมครอน

รายละเอียดสินค้า

tesa® ACX^{plus} 7062 เป็นเทปโฟมอะคริลิกสีดำ .

ประกอบด้วยระบบกาวประสิทธิภาพสูงและโดดเด่นด้วยพลังการยึดเกาะ, stress dissipation และทนต่ออุณหภูมิและสภาพอากาศ .

เนื่องด้วยสูตรกาวที่เป็นเอกลักษณ์ที่ได้รวมเอาระดับการยึดเกาะที่สูงมากกับความต้านทานที่ดีมากต่อการสารplasticizer เทปนี้ถูกออกแบบมาสำหรับการยึดติด " วัสดุที่ยากต่อการเกาะติด " เช่น การเคลือบสีผง หรือวัสดุพลาสติก แม้จะมีการรวมตัวกันของวัสดุเหล่านั้นกับโลหะ หรือ โลหะ /โลหะ โทปนี้เป็นทางเลือกที่ดีเนื่องจากปลอดภัยในกระบวนการทำงานสูง .

แกนโฟมอะคริลิกที่มีคุณลักษณะvisco-elastic ช่วยชดเชยการยึดตัวที่แตกต่างกันของชิ้นส่วนที่นำมายึดเกาะกัน จากความร้อนที่เปลี่ยนแปลงไป

ผลิตภัณฑ์นี้มีแรงเชื่อมยึดสูงในทันทีที่ติดและมีแรงยึดเกาะสูง

สาขาการใช้งาน

การยึดติดวัสดุที่ติดยาก เช่น

- รางกันชน (Bumper rail)
- ใบบิดและแผ่นที่เคลือบสีผง

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|----------------|-------------------|--------------|--------|
| • ตัวเทป | foamed acrylic | • ความหนารวม | 500 µm |
| • ประเภทของกาว | Tackified Acrylic | • สี | สีดำ |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-------------------------------|-------|--------------------------------|--------|
| • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว | 70 °C | • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลานั้น | 170 °C |
|-------------------------------|-------|--------------------------------|--------|

การยึดเกาะบน

- | | | | |
|--------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| • การยึดเกาะกับ ABS (เริ่มต้น) | 11 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น) | 19 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 14 วัน) | 19 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน) | 32 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ PP (เริ่มต้น) | 2 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 3 วัน) | 32 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ PP (หลังจาก 14 วัน) | 5 N/cm | | |

ข้อมูลเพิ่มเติม

PV 22 = โลหะนอร์กระดาษเคลือบ PE สีขาวตรา tesa® ACX^{plus}

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=07062>





tesa® ACXplus 7062 High Adhesion

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

PV 24 = โลเนอร์ฟิล์มสีฟ้า

ค่าการยึดเกาะกับ PMMA, glass and aluminum ไม่เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลจำเพาะสินค้า.

tesa® ACX^{plus} 7062 ได้รับการยอมรับตามมาตรฐาน UL746C. UL File QQW2.E309290

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภาย ใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=07062>