




tesa® ACXplus 7043

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



tesa® ACXplus 7043

รายละเอียดสินค้า

tesa® ACXplus 7043 คือเทปโพลีเอทิลีนสองหน้า มีสีเทาหรือสีขาว ประกอบด้วยระบบกาวอะคริลิกที่มีประสิทธิภาพสูง และมีพลังการยึดเกาะ และการกระจายความเค้นได้ดี

เนื่องจากสูตรเฉพาะของผลิตภัณฑ์เทปโพลีเอทิลีนสองหน้าจึงรวมระดับการยึดเกาะที่สูงเข้ากับความสามารถในการดูดซับและกระจายแรงได้ แกนความเหนียวของผลิตภัณฑ์นี้สามารถชดเชยการยึดตัวจากความร้อนของชิ้นส่วนที่ยึดติดกันได้

tesa® ACXplus 7043 ทำงานได้ดีกับ “วัสดุที่ยึดติดยาก” เช่นสีฝุ่น หรือวัสดุพลาสติก แม้จะใช้วัสดุดังกล่าวผสมกันผลิตภัณฑ์นี้ยังให้ความปลอดภัยขั้นสูงเนื่องจากการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้สามารถยึดองค์ประกอบตกแต่งได้อย่างราบรื่น ตัวเลือกสีเทาหรือสีขาวปรับให้เข้ากับพื้นผิวโลหะและพลาสติกได้เป็นอย่างดีและหลีกเลี่ยงการส่องแสงขององค์ประกอบโปร่งแสงและการตกแต่ง

สาขาการใช้งาน

กลุ่มผลิตภัณฑ์ tesa® ACXplus เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เพื่อให้แน่ใจว่าประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้เป้าหมายของเรา คือการทำความเข้าใจการใช้งานอย่างถ่องแท้ (รวมถึงวัสดุที่เกี่ยวข้อง) เพื่อให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ตัวอย่างการใช้งานการติดตั้งรวมถึง:

- แผงตกแต่ง (เช่นบานกระจกตู้เย็น)
- องค์ประกอบตกแต่ง (เช่น ฝาปิดเครื่องล้างจาน หรือแถบขึ้นหน้าต่าง)
- การใช้งานกระจกต่อกระจก หรือกระจกกับโลหะ (เช่นผนังกันหรือประตูกระจก)

* Flush Design

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|----------------|----------------|---------------|--------|
| • ตัวเทป | filled acrylic | • ความหนาแน่น | 640 µm |
| • ประเภทของกาว | pure acrylic | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว | 110 °C | • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลาสั้น | 200 °C |
|-------------------------------|--------|--------------------------------|--------|



tesa® ACXplus 7043

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับ ABS (เริ่มต้น)	8 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น)	17 N/cm
• การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 14 วัน)	22 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน)	29 N/cm
• การยึดเกาะกับ PP (เริ่มต้น)	1 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 3 วัน)	29 N/cm
• การยึดเกาะกับ PP (หลังจาก 14 วัน)	1 N/cm		

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดทราบว่าเราขอแนะนำให้ใช้ tesa® Adhesion Promoter ในการเตรียมพื้นผิวก่อน

นำไปสู่การปรับปรุงระดับการยึดเกาะอย่างมีนัยสำคัญ

หลีกเลี่ยงการแทรกซึมของความชื้นและส่งเสริมความต้านทานในระยะยาวต่อปัจจัยแวดล้อมที่รุนแรง tesa® Adhesion Promoter ใดที่ควรใช้ขึ้นอยู่กับวัสดุพิมพ์และการใช้งาน เรายินดีที่จะให้คำแนะนำคุณเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม

แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้สำหรับการใช้งานภายในอาคาร

สำหรับการใช้งานกลางแจ้งแบบถาวรที่มีข้อกำหนดในการรับน้ำหนักคำแนะนำแรกของเราคือ tesa® ACXplus 707x High Resistance

ไลน์เนอร์:

- PV26: ซับกระดาษสีขาว - ไม่มียี่ห้อ
- PV28: ซับฟิล์มสีน้ำเงิน - ไม่มียี่ห้อ
- อาจมีรุ่นไลน์เนอร์เพิ่มเติมตามคำขอ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหายากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้ เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=07043>